

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /

типовы́е конструкции и детали зданий и сооружений

Серия 1.465 - 7

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
плиты для покрытий производственных зданий
размером 3×6 и 1.5×6 м со стержневой, проволочной и прядевой арматурой

Выпуск 1

Часть 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 3×6 м

КФЦИТП инв. № 12595-01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
/ ГОССТРОЙ СССР /

типовые конструкции и детали зданий и сооружений

Серия 1.465 - 7

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ
ПЛИТЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
РАЗМЕРОМ 3×6 и 15×6 м со стержневой, проволочной и прядевой арматурой

Выпуск 1

Часть 1

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 3×6 м

Гл. инж. проекта: В. Бажанова

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
совместно с НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие
с 1 декабря 1973 г.
Постановление ГОССТРОЯ СССР
от 27 августа 1973 г. № 174

12595-01

Наименование листа	Лист	Стр
Пояснительная записка	3	
Опалубочный чертеж плит	1	4
Опалубочный чертеж плит. Детали I, II, III	2	5
Армирование плит Продольные и поперечные разрезы	3	6
Армирование плит Деталь I	4	7
Армирование плит Детали II, III, IV	5	8
Способы анкеровки напрягаемой арматуры	6	9
Расположение напрягаемой арматуры в продольных ребрах плит	7, 8	10, 11
Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса A-III Технические данные	9, 10	12, 13
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	11	14
Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	12	15
Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса A-IV Технические данные	13, 14	16, 17
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	15	18
Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	16	19
Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса A-V. Технические данные	17-19	20-22
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	20	23
Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	21	24
Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса A-VI Технические данные	22, 23	25, 26
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	24	27
Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	25	28
Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса A-VII Технические данные	26, 27	29, 30
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	28	31
Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	29	32
Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса A-VIII Технические данные	30, 31	33, 34
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	32	35

Наименование листа	Лист	Стр
Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	33	36
Плиты с напрягаемой продольной арматурой класса Br-II Технические данные	34, 35	37, 38
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	36	39
Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	37	40
Плиты с напрягаемой арматурой из сегментированных прядей класса Г-7 Технические данные	38, 39	41, 42
Показатели, спецификация арматурных изделий и выборка стали на одну марку плиты	40	43
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Опалубочный чертеж плит с отверстиями Ф400 и 700 мм	41	44
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Опалубочный чертеж плит с отверстиями Ф1000 и 1450 мм	42	45
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Армирование плит Деталь I	43	46
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Армирование плит Деталь II	44	47
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Армирование плит Деталь III	45	48
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Армирование плит Деталь IV	46	49
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Спецификация плиты с отверстием Ф400 мм	47	50
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Выборка стали на одну плиту с отверстием Ф400 мм	48	51
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Спецификация плиты с отверстием Ф700 мм	49	52
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Выборка стали на одну плиту с отверстием Ф700 мм	50	53
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Спецификация плиты с отверстием Ф1000 мм	51	54
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Выборка стали на одну плиту с отверстием Ф1000 мм	52	55
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Спецификация плиты с отверстием Ф1450 мм	53	56
Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Выборка стали на одну плиту с отверстием Ф1450 мм	54	57
Разработка дополнительных закладных деталей	55, 56	58, 59

12595-01

...тонн с плиты покрытий размером 3х6м

Серия
1465-7

I. Часть I выпуска I серии I.465-7 содержит рабочие чертежи плит размером 3х6 м, включая чертежи плит с отверстиями Ø 400, 700, 1000 и 1450 мм для пропуска коммуникаций.

Состав серии, а также общие указания по изготовлению, маркировке, испытанию, транспортировке, складированию и применению плит приведены в выпуске 0 настоящей серии.

Рабочие чертежи арматурных изделий и закладных деталей для плит размером 3х6 м приведены в части 2 выпуска I.

2. На листах I-6 настоящего альбома приведены опалубочные и арматурные чертежи плит, не зависящие от вида и количества напрягаемой арматуры в продольных ребрах плит.

Проектные данные, зависящие от вида напрягаемой арматуры (величины несущей способности плит, показатели расхода материалов, спецификации арматурных изделий и закладных деталей и выборка стали на плиту, усилия натяжения напрягаемой арматуры и испытательные нагрузки), приведены на листах 9-40.

3. Расположение напрягаемой арматуры в продольных ребрах плит указано на листах 7 и 8.

4. Опалубочные и арматурные чертежи плит с отверстиями для пропуска коммуникаций, а также спецификации арматурных изделий и выборки стали на эти плиты приведены на листах 41-54 настоящего альбома.

5. Для дополнительной анкеровки стержневой напрягаемой арматуры в рабочих чертежах предусмотрена:

а) внутренняя анкеровка путем устройства промежуточных "обжатых обойм" или "высаженных головок", расположаемых в теле бетона в пределах опорных закладных деталей M1^T (M1n);

б) анкеровка путем приварки стержней к торцевым пластинкам опорных закладных деталей M2^T (M2n) через шайбы (M4+M8).

Детали спорных узлов продольных ребер плит при различных способах анкеровки приведены на листе 6.

6. Стальные обжатые обоймы могут применяться для дополнительной анкеровки стержневой арматуры всех классов. При этом размеры оболок должны назначаться в зависимости от диаметра стержня и класса стали в соответствии с "Указаниями по расчету и изготовлению анкеров и стыковых соединений типа "обжатая обойма" на стержневой арматуре периодического профиля" У27-66 и "Руководством по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций".

Устройство анкеров в виде высаженных в горячем состоянии головок допускается для стержневой арматуры классов А-Ш, А-ІУ, Ат-ІУ, А-У и Ат-У (в последнем случае - только при величине предварительного напряжения не более 6000 кгс/см²).




Образование анкеров типа "высаженная головка" производить в соответствии с "Руководством по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций".

7. При расчете плит потери предварительного напряжения за счет обжатия анкеров приняты равными нулю.

8. На листах 55 и 56 настоящего альбома приведена разбивка дополнительных закладных деталей для креплений парапетов, асбестоцементных панелей верхнего борта фонарей, а также для крепления плит к стропильным конструкциям, температурного шва или в торцах здания.

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия I.465-7
	Пояснительная записка	Рисунок







Примечание Плиты с расчетной нагрузкой (с учетом собственного веса плиты) до $110 \text{ кг}/\text{м}^2$, предназначенные для применения в зданиях с неагрессивными газовыми средами, допускается изготавливать с толщиной полки 25 ± 5 мм при условии соблюдения минимальной толщины защитного слоя бетона для верхней арматуры сетки в полке равной 5 мм, а для нижней арматуры сетки – равной 10 мм

При изготавлении плит в опалубочных формах плит по сериям 755-66/69 и 1.465-1 руководствоваться указаниями п. 29 пояснительной записки к выпуску О

12595-01




TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
1973	Опалубочный чертеж плит	Вып 1 Пл.ст. Часть 1



Примечание
Маркировка деталей дана на листе 1

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
1973	Ополовиночный чертеж плит детали I, II, III	Вып 1 Лист часть 1 2







Примечания

- 1 Предварительно напрягаемая арматура в разрезах условно не показана
- 2 Вид и расположение напрягаемой арматуры, показатели расхода материала и выборка стали приведены на листах 7-40
- 3 Продольный стержень сеток С5 и С9, мешающий установке каркаса поперечного ребра (КР2 - КР6), разрезать по месту
- 4 Чертежи арматурных изделий и закладных деталей помещены в части 2 настоящего выпуска

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1465-7
1973	Армирование плит. Продольные и поперечные разрезы	Вып 1 Лист Часть 1 3







Примечания

- 1 Маркировка деталей дана на листе 3
- 2 Предварительно напрягаемая арматура в деталях условно не показана

12595-01


TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Армирование плит Деталь Г	Вып 1 Лист Часть 1 Ч 4

IIC1, C2, C3, C4M1:5
M2:1III
M1:5IV
M1:53-3


Примечания:
 1. Маркировка деталей дана на листе 3
 2. В скобках указана привязка арматурных изделий в плитах, применяемых в агрессивных средах.
 3. Сразу после бетонирования плиты поз. 102 строповочной петли PC2 установить в вертикальное положение, а образовавшееся углубление тщательно заделать субтраверсами.
 4. Предварительно напрягаемая арматура в деталях условно не показана.
 5. При отсутствии сварочных машин, обеспечивающих изготовление широких сеток, полка плиты армируется двумя сетками шириной 1400мм.

Деталь стыка сеток С10 – С40
 (см. пункт 5 примечания)


TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6м	Серия 1465-7
1973	Армирование плит Детали II, III, IV	Вып 1 лист 5




(Вариант с анкером „обжатая обойма“)



(Вариант с анкером „высаженная головка“)

Примечания:

- 1 При применении анкеров типа „обжатая обойма“ размеры втулок должны назначаться в зависимости от диаметра и усилия натяжения арматуры в соответствии с „Указаниями по расчету и изготовлению анкеров и стыковых соединений типа „обжатая обойма“ на стержневой арматуре периодического профиля“ У27-66
- 2 Устройство анкеров в виде высаженных в горячем состоянии головок производится в соответствии с „Руководством по технологии предварительного напряжения стержневой арматуры железобетонных конструкций.“
- 3 Приварку шайб к стержням предварительно напряженной арматуры производить электродами типа Э42А-Ф по всему контуру тонкими слоями с перерывом во времени после нанесения каждого слоя.




Деталь приварки шайбы М4-178 к торцевой пластинке закладной детали М2н 12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6м	Серия 1465-7
1973	Способы анкеровки напрягаемой арматуры	Вып 1 Лист Часть 1 6


Расположение напрягающей стержневой и продольной арматуры в продольных ребрах плит

$\phi 16A_{III_8} - \phi 22A_{III_8}$
 $\phi 14A_{IV} (A_{I, IV}) \div \phi 22A_{IV} (A_{I, IV})$
 $\phi 12A_V (A_{I, V}) \div \phi 20A_V (A_{I, V})$
 $\phi 12A_{VII} = \phi 20A_{VII}$



$$\frac{ПА_{III_8}}{3x6} - 1 \div \frac{ПА_{III_8}}{3x6} - 4; \quad \frac{ПА_{IV}}{3x6} - 1 \div \frac{ПА_{IV}}{3x6} - 5; \quad \frac{ПА_{IV}}{3x6} - 1 \div \frac{ПА_{IV}}{3x6} - 5;$$


$$\frac{ПА_V}{3x6} - 1 \div \frac{ПА_V}{3x6} - 5; \quad \frac{ПА_{VII}}{3x6} - 1 \div \frac{ПА_{VII}}{3x6} - 5; \quad \frac{ПА_{VII}}{3x6} - 1 \div \frac{ПА_{VII}}{3x6} - 5$$




$2\phi 18A_{III_8}; 2\phi 20A_{III_8}$
 $2\phi 18A_{IV} \text{ или } 2\phi 18A_{V}$
 $2\phi 16A_V \text{ или } 2\phi 16A_{VII}$

$$\frac{ПА_{III_8}}{3x6} - 5; \quad \frac{ПА_{III_8}}{3x6} - 6; \quad \frac{ПА_{IV}}{3x6} - 6; \quad \frac{ПА_{IV}}{3x6} - 6;$$


$$\frac{ПА_V}{3x6} - 6; \quad \frac{ПА_{VII}}{3x6} - 6$$




$$\frac{П77}{3x6} - 1$$



$$\frac{П77}{3x5} - 2$$



$$\dots - 3$$









$$\frac{П77}{3x5} - 4$$


12595-01

ЗМЕРДОИЗБ	Серия 1465-7
061	Волг 1 част 1
061	част 7


Расположение напрягаемой проволочной арматуры в продольных ребрах плит




УНАЭ-8
Φ5Bp II




УНАЭ-6
Φ5Bp II



УНАЭ-8
Φ5Bp II



УНАЭ-10
Φ5Bp II



УНАЭ-12
Φ5Bp II

Примечание

Плиты марок $\frac{\text{ПВр II}}{3 \times 6} - 1$ – $\frac{\text{ПВр II}}{3 \times 6} - 5$ армируются унифицированными напрягаемыми арматурными элементами (УНАЭ). Изготовление арматурных элементов и их натяжение производить в соответствии с "Рекомендациями по технологии заготовки и натяжения эффективных видов напрягаемой арматуры".

TK

1973

Железобетонные плиты покрытий размером 3x6м.

Расположение напрягаемой арматуры
в продольных ребрах плит

Серия
1.465-7

12595-01

Вып. 1
Часть 1

Лист
8

ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА А-Шв.

I. Предварительно напрягаемая стержневая арматура продольных ребер плит принята из упрочненной вытяжкой с контролем напряжений и удлинений горячекатаной арматурной стали класса А-Шв марок 35ГС и 25Г2С по ГОСТ 5781-61.

При этом сталь марки 35ГС упрочняется вытяжкой до 5500 кгс/см² при удлинении не более 4,5%, а сталь марки 25Г2С упрочняется вытяжкой до 5500 кгс/см² при удлинении не более 3,5%.

Расчетное сопротивление стали $R_a = 4500$ кгс/см², нормативное $R_a' = 5500$ кгс/см²; модуль упругости стали $E_a = 2,0 \cdot 10^6$ кгс/см².

Напрягаемые стержни, как правило, должны быть мерной длины. Допускается, в случае необходимости,стыковка стержней по длине контактной стыковой сваркой. Сварные стыки должны располагаться не далее 1,5 м от торца плиты в разбежку, с расстоянием между стыками не менее 20 диаметров свариваемых стержней. Стыкование должно производиться до упрочнения арматуры вытяжкой.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит отнесены к третьей категории.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер приведена в табл. I.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м ²			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПАШв -1 3х6	1φ16АШв	350	300	175	140
ПАШв -2 3х6	1φ18АШв	450	380	275	220
ПАШв -3 3х6	1φ20АШв	560	460	385	300
ПАШв -4 3х6	1φ22АШв	680	550	505	390
ПАШв -5 3х6	2φ18АШв	840	660	665	500
ПАШв -6 3х6	2φ20АШв	950(875)	740(690)	775(700)	580(530)

Примечания: 1. Собственный вес плит определен с учетом заделки швов.

2. Указанные в скобках величины нагрузок относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах (марки плит с индексом К или КП).

Для остальных марок плит в агрессивных средах величины нагрузок не меняются.

4. Плиты изготавливаются по агрегатно-поточной технологии с электротермическим или механическим способом натяжения арматуры. Максимально допустимая температура нагрева стержней при электротермическом способе натяжения равна 450°C. Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на один стержень приведены в табл. 2.

Таблица 2

Марка плиты	Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Контролируемое напряжение кгс/см ²		Усилие натяжения на один стержень для механического способа натяжения, тс
		Электротермический способ натяжения б. + сб.	Механический способ натяжения б.	
ПАШв -1 3х6	φ16АШв	•	4600±870	4600 9,2
ПАШв -2 3х6	φ18АШв			II,7
ПАШв -5 3х6			4600	
ПАШв -3 3х6	φ20АШв			I4,4
ПАШв -6 3х6				
ПАШв -4 3х6	φ22АШв			17,5

5. К моменту передачи усилий предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытанию и применению плит приведены в выпуске 0.

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл. 3.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабо- или среднеагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или В-6 (см. выпуск 0, стр. 11). Расход цинка (алюминия) на защиту закладных деталей в плитах, предназначенных для применения в агрессивных средах, равен 0,7 кг.

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1.465-7
Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса А-Шв. Технические данные		Вып. 1 Лист 9

Таблица 3

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Ртр“ в кгс/м ² и контрольные прогибы „fк“ в см для оценки жесткости и трещинностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Рконт.“ для оценки прочности плит в кгс/м ²	
	3-7		14		28		100			
	Pтр	fк	Pтр	fк	Pтр	fк	Pтр	fк	C=1,4	C=1,6
ПАШВ-1 3x6	215	1,18	200	1,15	185	1,12	150	1,0	340	410
ПАШВ-2 3x6	315	1,50	290	1,45	270	1,42	230	1,35	480	570
ПАШВ-3 3x6	420	1,70	390	1,65	360	1,60	310	1,50	640	750
ПАШВ-4 3x6	540	2,10	530	2,0	460	1,95	400	1,85	830	940
ПАШВ-5 3x6	675	2,35	670	2,30	610	2,20	510	2,05	1030	1200
ПАШВ-6 3x6	775	2,40	745	2,30	720	2,20	590	2,0	1180	1370

Примечания: 1 Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты.

2 Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прогибов разрешается определять по линейной интерполяции.

3 Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы для плит с индексами К или КП (предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде) принимать по таблице 3.

4. Контрольную ширину раскрытия трещин при испытании плит, предназначенных для эксплуатации в неагрессивной среде, принимать равной 0,2 мм. При испытании плит, предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде (плиты с индексом К), контрольная ширина раскрытия трещин принимается равной 0,1 мм, в среднеагрессивной среде (плиты с индексом КП) - равной 0,05 мм.

5 Схема опирания и загружения плит при испытании приведена на листе 6 выпуска 0.

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Плиты со стержневой напрягающей арматурой класса А-Шв Технические данные	Вып. 1 Лист 10

**Спецификация и выборка
предварительно напрягаемой арматуры**

Н поз	Фи класс стали мм	Длина мм	Кол-во штук	Выборка с папи		
				φ	длина мм	веса кг
1	16АШВ	5980	1	16	6,0	9,5
2	18АШВ	5980	1	18	6,0	12,0
3	20АШВ	5980	1	20	6,0	14,8
4	22АШВ	5980	1	22	6,0	17,9

* Длина предварительно напрягаемой арматуры
указана теоретическая. Действительную длину
принимать в зависимости от способа натяжения
и конструкций захватных приспособлений

Показатели на одну марку плиты

Марка плиты	Масса т	Марка бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг/м ³ бетона	Расход стали кг
ПАШВ 3х6 -1	2,65	250	1,07	74,2 (77,1)	69 (72)
ПАШВ 3х6 -2				84,8 (87,7)	79 (82)
ПАШВ 3х6 -3				103,1	96
ПАШВ 3х6 -4				111,6	104
ПАШВ 3х6 -5				132,2 (138,3)	123 (129)
ПАШВ 3х6 -6				161,4	151

Выборка стали на одну марку плиты, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура					Арматурные изделия										Закладные детали					
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая обыкновенная арматурная проволока ГОСТ 6727-53*					Прокат марки Вс13кп2 ГОСТ 380-71					Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61					
	Периодического профиля					Гладкая					сортамент №					Класса А-ШВ					
	Класса А-ШВ					Класса А-ШВ					Класса В-Г					Класса А-ШВ					
	φ, мм	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	φ, мм	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	φ, мм	Итого	
	16	18	20	22	Итого	10	12	14	16	Итого	12	3	4	5	Итого	75x8	3,6	10	12	Итого	кг
ПАШВ 3х6 -1	19,0				19,0	14,0				14,0	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2	29,8 (32,7)	3,6	2,6	2,0	4,6	74,2 (77,1)
ПАШВ 3х6 -2		24,0			24,0		19,6			19,6	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2	29,8 (32,7)	3,6	2,6	2,0	4,6	84,8 (87,7)
ПАШВ 3х6 -3			29,6		29,6			27,3		27,3	3,2	3,2	4,0	21,0	9,8	34,8	3,6	2,6	2,0	4,6	103,1
ПАШВ 3х6 -4				35,8	35,8			27,3		27,3	3,2	3,2	4,0	23,3	9,8	37,1	3,6	2,6	2,0	4,6	111,6
ПАШВ 3х6 -5		48,0			48,0			35,7		35,7	3,2	3,2	4,0 (18,8)	23,3 (24,4)	9,8 (24,4)	37,1 (43,2)	3,6	2,6	2,0	4,6	132,2 (138,3)
ПАШВ 3х6 -6			59,2		59,2			42,8		42,8	3,2	3,2	10,4	37,6		48,0	3,6	2,6	2,0	4,6	161,4

Примечания

- Выборка и расход стали на плиту подсчитаны из условия применения сеток С1-С4, строповочных петель ПС1 и опорных закладных деталей М1¹ (М1₁) при анкеровке напрягаемой арматуры при помощи высаженных гало-вок или обжимных обойм
- Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабо- и среднеагрессивных газовых средах.

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	Вып 1 Лист часть 1 11

Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты

Марка плиты	Марка арматурнго изделия	Кол-во шт	Н писто Выпуска 1 Части 2
ПАШВ - 1 3х6	С1(С2) или С1Г(С2Г) или С1А(С2А)	1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР2	7	19
	ПС1 или ПС2	4 4	31 32
	М1 ^г +М1 _н или М2 ^г +М2 _н	2+2 2+2	35 36
	Поз 1	2	-
	С1(С2) или С1Г(С2Г) или С1А(С2А)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(1,6)
	С5	4	13

Марка плиты	Марка арматурнго изделия	Кол-во шт	Н писто Выпуска 1 Части 2
ПАШВ - 3 3х6	С2 или С2Г или С2А	1 1 2	3 4 10
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР4	7	21
	ПС1 или ПС2	4 4	31 32
	М1 ^г +М1 _н или М2 ^г +М2 _н	2+2 2+2 4	35 36 41
	Поз.3	2	-
	С3 или С3Г или С3А	1 1 2	5 6 11
	С5	4	13

Марка плиты	Марка арматурнго изделия	Кол-во шт	Н писто Выпуска 1 Части 2
ПАШВ - 5 3х6	С3(С4) или С3Г(С4Г) или С3А(С4А)	1 1 2	5(7) 6(8) 11(12)
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР5	7	22
	ПС1 или ПС2	4 4	31 32
	М1 ^г +М1 _н или М2 ^г +М2 _н	2+2 2+2 4	35 36 40
	Поз.2	4	-
	С4 или С4Г или С4А	1 1 2	7 8 12
	С6	4	15

Примечания:

1. Закладная деталь М1^г(М1_н) применяется при условии устройства на стержнях напрягаемой арматуры внутренних анкеров в виде обжатых обоих или высаженных головок, располагаемых в тяге бетона в зоне опарных закладных деталей (см Выпуск 1, лист 6).

2. Марки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах.

3. При применении закладных деталей М2^г(М2_н) во всех марках плит, кроме ПАШВ-1, обязательна приварка на-

прядимого стержня к торцевой пластинке через шайбу (см Выпуск 1 лист 6). При расположении напрягаемой арматуры в два ряда по высоте приварка шайб производится только к нижнему стержню.

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1-65-7
1973	Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	Вып 1 Лист 12 Част 1

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА А-ІУ

1. Предварительно напрягаемая стержневая арматура продольных ребер плит принята из горячекатаной арматурной стали класса А-ІУ марок 20ХГ2Ц и 80С по ГОСТ 5781-61 и ГОСТ 5058-65*.

Расчетное сопротивление стали $R_a = 5100 \text{ кгс}/\text{см}^2$, нормативные $- R_a' = 6000 \text{ кгс}/\text{см}^2$; модуль упругости $E_a = 2.10^6 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

Арматурные стержни, выполняемые из стали марки 80С, должны предусматриваться мерной длины. При применении стали марки 20ХГ2Ц допускается, в случае необходимости,стыковка стержней по длине контактной стыковой сваркой. Сварныестыки должны располагаться не далее 1,5 м от торца плиты вразбежку с расстоянием между стыками не менее 20 диаметров свариваемых стержней.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит отнесены к третьей категории.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер приведена в табл. I.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, $\text{кгс}/\text{м}^2$			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПАІУ -1 3x6	1φ14АІУ	350(320)	300(260)	175(145)	140(100)
ПАІУ -2 3x6	1φ16АІУ	450(410)	380(340)	275(235)	220(180)
ПАІУ -3 3x6	1φ18АІУ	560(520)	460(420)	385(345)	300(260)
ПАІУ -4 3x6	1φ20АІУ	680(640)	550(510)	505(465)	390(350)
ПАІУ -5 3x6	1φ22АІУ	840(770)	660(600)	665(595)	500(44)
ПАІУ -6 3x6	2φ18АІУ	950(875)	740(690)	775(700)	580(530)

- Примечания:
- Собственный вес плит определен с учетом заделки швов.
 - Указанные в скобках величины нагрузок относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах (марки плит с индексом К или КП).
 - Плиты изготавливаются по агрегатно-поточной технологии с электротермическим или механическим способами

натяжения арматуры. Максимально допустимая температура нагрева стержней при электротермическом способе натяжения равна 500°C для стали марки 20ХГ2Ц и 600°C для стали марки 80С.

Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на один стержень приведены в табл. 2.

Таблица 2

Марка плиты	Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Контролируемое напряжение, $\text{кгс}/\text{см}^2$		Усилие натяжения на один стержень (для механического способа натяжения), тс
		Электротермический способ натяжения $(\sigma_0 \pm \Delta \sigma)$	Механический способ натяжения σ_0	
ПАІУ -1 3x6	φ14АІУ			7,8
ПАІУ -2 3x6	φ16АІУ			10,3
ПАІУ -3 3x6	φ18АІУ	5100±870	5100	13,0
ПАІУ -6 3x6	φ20АІУ			16,0
ПАІУ -5 3x6	φ22АІУ			19,4

5. К моменту передачи усилий предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытанию и применению плит приведены в выпуске 0.

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл. 3.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабо- или среднеагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или В-6 (см. выпуск 0, стр. II). Расход цинка (алюминия) на защиту закладных деталей в плитах для агрессивных сред равен 0,7 кг.

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6 м	Серия I.465-7
1973	Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса А-ІУ. Технические данные.	Вып. I Лист 1 Часть I 13

Таблица 3

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки, P_{tr} в кгс/м ² и контрольные прогибы, f_k в см для оценки жесткости и трещинопасности плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки, P_{kon} для оценки прочности плит в кгс/м ²	
	3-7		14		28		100		$C = 1,4$	$C = 1,6$
	P_{tr}	f_k	P_{tr}	f_k	P_{tr}	f_k	P_{tr}	f_k		
ПАН-1 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	190	1,45	185	1,45	180	1,40	150	1,35	340	410
ПАН-1-К, ПАН-1-КП $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	150	0,8	145	0,8	140	0,9	110	1,0		
ПАН-2 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	285	1,70	270	1,70	250	1,65	230	1,60	480	570
ПАН-2-К, ПАН-2-КП $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	240	1,30	230	1,30	220	1,25	190	1,20		
ПАН-3 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	390	1,90	370	1,85	350	1,80	310	1,73	640	750
ПАН-3-К, ПАН-3-КП $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	340	1,80	320	1,75	300	1,65	270	1,6		
ПАН-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	530	2,25	500	2,20	460	2,10	400	2,0		
ПАН-4-К, ПАН-4-КП $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	470	1,90	450	1,8	410	1,75	360	1,7	830	940
ПАН-5 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	675	2,5	640	2,45	600	2,40	510	2,20	1030	1200
ПАН-5-К, ПАН-5-КП $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	600	2,1	570	2,0	530	1,95	450	1,8		
ПАН-6 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	775	2,50	745	2,40	695	2,30	590	2,20		
ПАН-6-К, ПАН-6-КП $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	700	2,2	680	2,1	640	2,0	540	1,9	1180	1370

Примечания

1. Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты
- 2 Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прогибов разрешается определять по линейной интерполяции
- 3 Контрольную ширину раскрытия трещин при испытании плит, предназначенных для эксплуатации в неагрессивной среде принимать равной 0,2мм При испытании плит предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде (плиты с индексом К), контрольная ширина раскрытия трещин принимается равной 0,1мм, в среднеагрессивной среде (плиты с индексом КП) - равной 0,05мм
- 4 Схема опирания и загружения плит при испытании приведена на листе 6 выпуск О.

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса А-1У Технические данные	Вып 1 Часть 1 Лист 14

*Спецификация и выборка
предварительно напрягаемой арматуры*

Н поз	Ф и класс стали	Длина	Кол-во	Выборка стали		
				Ф	Длина	Масса
мм	штук	мм	кг			
5	1ЧАЛ	5980	1	14	6,0	7,3
6	16АЛ	5980	1	16	6,0	9,5
7	18АЛ	5980	1	18	6,0	12,0
8	20АЛ	5980	1	20	6,0	14,8
9	22АЛ	5980	1	22	6,0	17,9

* Длина предварительно напрягаемой арматуры
указана теоретическая. Действительную длину
принимать в зависимости от способа натяжения
и конструкций захватных приспособлений.

Показатели на одну марку плиты.

Марка плиты	Масса т	Марка бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Расход стали кг/м ³ бетона
ПАЛ 3х6 -1	2,65	250	1,07	69,8 (72,7)	65 (68)
ПАЛ 3х6 -2				79,8 (82,7)	75 (77)
ПАЛ 3х6 -3		300		97,5	92
ПАЛ 3х6 -4		350	1,07	105,4	98
ПАЛ 3х6 -5				120,0 (126,1)	112 (118)
ПАЛ 3х6 -6		400		150,2	140

Выборка стали на одну марку плиты, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура		Арматурные изделия												Закладные детали			Всего					
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 5781-61, 5058-63		Холоднотянутая обвязковенная арматурная проволока ГОСТ 6727-53 *												Прокат ларка ВСТЗКП2 ГОСТ 380-71 сортамент по ГОСТ 8508-57								
	Периодического профиля		Гладкая						Класса А-ІІ						Класса А-ІІІ								
	Класса А-ІІ		Класса А-ІІІ						Класса А-І						Класса А-ІІІ								
	Ф, мм		Ф, мм						Ф, мм						Ф, мм								
	14	16	18	20	22	Итого	10	12	14	16	Итого	12	Итого	3	4	5	Итого						
ПАЛ 3х6 -1	14,6					14,6	14,0				14,0	3,2	3,2	10,5 (14,0)	13,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	3,6	2,6	4,6	69,8 (72,7)
ПАЛ 3х6 -2		19,0				19,0		19,6			19,6	3,2	3,2	10,5 (14,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	3,6	2,6	4,6	79,8 (82,7)
ПАЛ 3х6 -3			24,0			24,0			27,3		27,3	3,2	3,2	4,0	21,0	9,8		34,8	3,6	3,6	2,6	4,6	97,5
ПАЛ 3х6 -4				29,6		29,6			27,3		27,3	3,2	3,2	4,0	23,3	9,8		37,1	3,6	3,6	2,6	4,6	105,4
ПАЛ 3х6 -5					35,8	35,8				35,7	3,2	3,2	4,0	23,3 (18,8)	9,8 (24,4)		37,1 (43,2)	3,6	3,6	2,6	4,6	120,0 (126,1)	
ПАЛ 3х6 -6			48,0		48,0				42,8		42,8	3,2	3,2	10,4	31,6		48,0	3,6	3,6	2,6	4,6	150,2	

Примечания

- 1 Выборка и расход стали на плиту подсчитаны из условия применения сеток С1-С4, строповочных петель, ГСГ и опорных закладных деталей М1' (М1н) при анкеровке напрягаемой арматуры при помощи высаженных головок или обжатых обойм
- 2 Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабо- и среднедагрессивных

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6 м	Серия 1465-7
1973	Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	Вып 1 Лист 15

Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во штук	Листо выпуска/ части 2
ПА1У-1 <i>3х6</i>	С1(С2) или С1г(С2г) или С1а(С2а)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР2	7	19
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 _н или M2 ^г +M2 _н	2+2 2+2	35 36
	Поз 5	2	

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во штук	Листо выпуска/ части 2
ПА1У-3 <i>3х6</i>	С2 или С2г или С2а	1 1 2	3 4 10
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР4	7	21
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 _н или M2 ^г +M2 _н	2+2 2+2	35 36
	Поз 7	2	

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во штук	Листо выпуска/ части 2
ПА1У-5 <i>3х6</i>	С3 или С3г или С3а	1 1 2	5(7) 6(8) 11(12)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР5	7	22
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 _н или M2 ^г +M2 _н	2+2 2+2	35 36
	Поз 8	2	

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во штук	Листо выпуска/ части 2
ПА1У-4 <i>3х6</i>	С3 или С3г или С3а	1 1 2	5 6 11
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР4	7	21
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 _н или M2 ^г +M2 _н	2+2 2+2	35 36
	Поз 8	2	

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во штук	Листо выпуска/ части 2
ПА1У-6 <i>3х6</i>	С4 или С4г или С4а	1 1 2	7 8 12
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	C9	4	14
	KР1	2	18
	KР4	2	21
	KР6	5	23
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 _н или M2 ^г +M2 _н	2+2 2+2	35 36
	Поз 7	4	

Примечания:

1 См п 1 и 2 примечаний на листе 12

2 При применении закладных деталей M2^г(M2_н) 80

всех марках плит, кроме ПА1У-1, обязательно приварка

напрягающего стержня к торцевой пластинке через шайбу

(см выпуск 1 лист 6). При расположении напрягающей арматуры

в два ряда по высоте приварка шайб производится

только к нижнему стержню

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	Вып 1 лист 16

ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА А-У.

Таблица 2

1. Предварительно напрягаемая стержневая арматура продольных ребер плит принята из горячекатаной арматурной стали класса А-У марок 23Х2Г2Т или 23Х2Г2Ц по ЧМТУ/І-І77-67 с расчетным сопротивлением $R_a = 6400$ кгс/см² и нормативным сопротивлением $R_q = 8000$ кгс/см².

Модуль упругости стали $E_a = 1,9 \cdot 10^6$ кгс/см².

Стержни из стали марки 23Х2Г2Ц должны быть мерной длины. Стержни из стали марки 23Х2Г2Т допускается, в случае необходимости, состыковывать по длине контактнойстыковой сваркой. Сварныестыки должны располагаться не далее 1,5 м от торца плиты вразбежку, с расстоянием между стыками не менее 20 диаметров свариваемых стержней.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит, предназначенных для эксплуатации в неагрессивной, а также в слабо-агрессивной газовой среде, отнесены к третьей категории, а плит, предназначенных для эксплуатации в среднеагрессивной газовой среде - ко второй категории.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер и условий эксплуатации (в неагрессивной или агрессивной среде) приведена в табл.1 и 2.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м ²			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПАУ 3х6 -1	Iφ12AU	310	260	135	100
ПАУ 3х6 -2	Iφ14AU	450	380	275	220
ПАУ 3х6 -3	Iφ16AU	560	460	385	300
ПАУ 3х6 -4	Iφ18AU	710	570	535	410
ПАУ 3х6 -5	Iφ20AU	840	660	665	500
ПАУ 3х6 -6	2φ16AU	950	740	775	580

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, кгс/м ²			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПАУ 3х6 -1-К	Iφ12AU	310	260	135	100
		300	250	125	90
ПАУ 3х6 -2-К	Iφ14AU	410	340	235	180
		380	320	205	160
ПАУ 3х6 -3-К	Iφ16AU	520	420	345	260
		470	380	295	220
ПАУ 3х6 -4-К	Iφ18AU	650	520	475	360
		560	450	385	290
ПАУ 3х6 -5-К	Iφ20AU	770	600	595	440
		630	500	455	340
ПАУ 3х6 -6-К	2φ16AU	875	690	700	530
		720	570	545	410

Примечания к табл.1 и 2.

- Собственный вес плит определен с учетом заделки швов.
- В случае применения плит, предназначенных для эксплуатации в среднеагрессивных газовых средах (марки плит с индексом КП), в районах с сухим и жарким климатом, например, в Средней Азии, нормативная нагрузка должна быть уменьшена на 5%.

72595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1.465-7
3	Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса А-У. Технические данные	Вып. I Лист Часть I 17

4. Плиты изготавливаются по агрегатно-поточной технологии с натяжением арматуры электротермическим или механическим способами. Максимально допустимая температура нагрева стержней при электротермическом способе натяжения равна 500°C.

Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на один стержень приведены в табл.3.

Таблица 3

Марка плиты	Диаметр и класс напрягающей арматуры	Контролируемое напряжение, кгс/см ²		Усилие натяжения на один стержень /для механического способа натяжения/, тс
		Электротермический способ натяжения	Механический способ натяжения	
ПАУ -I 3x6	$\phi 12\text{A}U$	6000 ± 870	6000	6,8
ПАУ -I-К/-КП/ 3x6		7000 ± 870	7000	7,9
ПАУ -2 3x6	$\phi 14\text{A}U$	6000 ± 870	6000	9,2
ПАУ -2-К/-КП/ 3x6		7000 ± 870	7000	10,8
ПАУ 3 : ПАУ -6 3x6 : 3x6	$\phi 16\text{A}U$	6000 ± 870	6000	12,1
ПАУ -3-К/-КП/ 3x6		7000 ± 870	7000	14,1
ПАУ -6-К/-КП/ 3x6	$\phi 18\text{A}U$			
ПАУ -4 3x6		6000 ± 870	6000	15,2
ПАУ -4-К/-КП/ 3x6		7000 ± 870	7000	17,8
ПАУ -5 3x6	$\phi 20\text{A}U$	6000 ± 870	6000	18,8
ПАУ -5-К/-КП/ 3x6		7000 ± 870	7000	22,0

5. К моменту передачи усилий предварительного охлаждения на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытанию и приемке плит приведены в выпуске 0.

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл.4 на листе 19.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабо- или среднеагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или З-С /см. выпуск 0, стр.11/.

Расход цинка /алюминия/ на защиту закладных деталей в плитах, предназначенных для применения в агрессивных средах, равен 0,7 кг.

12595-01

TK	Бетонные плиты покрытия размером 3x6 м	0
1973	Плиты со стержневой, пустотелой арматурой класса А-У. Технические данные	Паспорт

Таблица 4

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _к “ кгс/м ² и контрольные прогибы „f _к “ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках.								Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _{конт} “ для оценки прочности плит в кгс/м ²		
	3-7		14		28		100				
	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к	C=1,4	C=1,6	
Недагрессивная среда	ПАУ-3х6-1	140	1,25	135	1,25	130	1,25	110	1,20	280	350
	ПАУ-3х6-2	270	1,8	260	1,75	255	1,75	230	1,70	480	570
	ПАУ-3х6-3	375	2,05	360	2,05	340	2,00	310	1,95	640	750
	ПАУ-3х6-4	515	2,30	490	2,30	460	2,30	420	2,20	850	990
	ПАУ-3х6-5	650	2,50	615	2,50	580	2,40	510	2,40	1030	1200
	ПАУ-3х6-6	750	2,60	710	2,55	670	2,45	590	2,35	1180	1370
Слабоагрессивная газовая среда	ПАУ-3х6-1-К	140	0,75	135	0,70	130	0,70	110	0,70	280	350
	ПАУ-3х6-2-К	225	1,05	215	1,00	205	1,00	190	1,00	480	570
	ПАУ-3х6-3-К	330	1,35	315	1,35	300	1,30	270	1,25	640	750
	ПАУ-3х6-4-К	460	1,60	430	1,55	415	1,52	370	1,45	850	990
	ПАУ-3х6-5-К	580	1,90	550	1,85	510	1,75	450	1,65	1030	1200
	ПАУ-3х6-6-К	690	2,05	650	2,0	610	1,85	540	1,75	1180	1370
Среднеагрессивная газовая среда	ПАУ-3х6-1-КГ	130	0,45	125	0,40	120	0,35	110	0,35	280	350
	ПАУ-3х6-2-КГ	250	0,75	240	0,75	230	0,70	190	0,65	480	570
	ПАУ-3х6-3-КГ	310	0,85	300	0,8	280	0,80	250	0,75	640	750
	ПАУ-3х6-4-КГ	380	1,0	370	0,95	350	0,90	320	0,85	850	990
	ПАУ-3х6-5-КГ	470	1,15	450	1,10	420	1,05	380	1,00	1030	1200
	ПАУ-3х6-6-КГ	570	1,50	550	1,40	520	1,35	450	1,25	1180	1370

Примечания:

- Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты.
- Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прогибов разрешается определять по линейной интерполяции.
- Контрольную ширину раскрытия трещин при испытании плит, предназначенных для эксплуатации в недагрессивной среде, принять равной 0,1мм; при испытании плит с индексом „К“ (предназначенных для эксплуатации в спадоагрессивной газовой среде) контрольная ширина раскрытия трещин принимается равной 0,05мм. В плитах с индексом „КГ“ (предназначенных для эксплуатации в среднеагрессивной газовой среде) нагрузка при появлении первой трещины должна быть больше или равна „Р_{тр}“.
- Схема опирания и загружения плит при испытании приведена на листе 6 выпуска 0.

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
1973	Плиты со стержневой напрягающей арматурой класса А-К. Технические данные.	Вып.1 Лист Часть1 19

*Спецификация и Выборка
предварительно напрягаемой арматуры*

Н поз.	Ф и класс стали мм	Длина мм	Кол-во штук	Выборка стали		
				Ф	Длина мм	Масса кг
15	12A \bar{y}	5980	1	12	6,0	5,3
16	14A \bar{y}	5980	1	14	6,0	7,3
17	16A \bar{y}	5980	1	16	6,0	9,5
18	18A \bar{y}	5980	1	18	6,0	12,0
19	20A \bar{y}	5980	1	20	6,0	14,8

* Длина предварительно напрягаемой арматуры указана теоретическая. Действительную длину принимать в зависимости от способа натяжения и конструкции захватных приспособлений

Показатели на одну марку плиты

Марка плиты	Масса т	Марка бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг/м ³	Расход стали бетона кг
ПА \bar{y} 3x6 -1	2,65	300	1,07	65,8 (68,7)	61 (64)
ПА \bar{y} 3x6 -2				75,4 (78,3)	70 (73)
ПА \bar{y} 3x6 -3				92,5	86
ПА \bar{y} 3x6 -4				99,8	93
ПА \bar{y} 3x6 -5				113,8 (119,9)	106 (113)
ПА \bar{y} 3x6 -6				140,2	131

Выборка стали на одну марку плиты, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура		Арматурные изделия												Закладные детали				Всего			
	Горячекатаная спирожневая арматурная сталь по ЧМТУ1-177-67		Горячекатаная спирожневая арматурная сталь по ГОСТ 51781-61												Холоднотянутая обдюкованная арматурная проволока ГОСТ 6727-53 *							
	Периодического профиля		Гладкая						Холоднотянутая обдюкованная арматурная проволока ГОСТ 6727-53 *						Прокат парки и вспомогательные стальные сортаменты по ГОСТ 380-71		Горячекатаная спирожневая арматурная сталь по ГОСТ 51781-61					
	Класса А-У		Класса А-Ш						Класса А-І						Класса В-І		Класса А-Ш					
	Ф, мм		Ф, мм						Ф, мм						Ф, мм		Ф, мм					
	12	14	16	18	20	Итого	10	12	14	16	Итого	12	Итого	3	4	5	Итого	175x8	Итого	10	12	Итого
ПА \bar{y} 3x6 -1	10,6					10,6	14,0				14,0	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (124,5)	4,2	29,8 (132,7)	3,6	2,6	2,0	4,6	65,8 (68,7)
ПА \bar{y} 3x6 -2		14,6				14,6		19,6			19,6	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2	29,8 (132,7)	3,6	2,6	2,0	4,6	75,4 (78,3)
ПА \bar{y} 3x6 -3			19,0			19,0		27,3			27,3	3,2	3,2	4,0	21,0	9,8	34,8	3,6	2,6	2,0	4,6	92,5
ПА \bar{y} 3x6 -4				24,0		24,0		27,3			27,3	3,2	3,2	4,0	23,3	9,8	37,1	3,6	2,6	2,0	4,6	99,8
ПА \bar{y} 3x6 -5					29,6	29,6			35,7		35,7	3,2	3,2	4,0	23,3 (18,8)	9,8 (24,4)	37,1 (143,2)	3,6	2,6	2,0	4,6	113,8 (119,9)
ПА \bar{y} 3x6 -6			36,0			38,0			42,8		42,8	3,2	3,2	10,4	37,6		48,0	3,6	2,6	2,0	4,6	140,2

Примечания:

1. Выборка и расход стали на плиту подсчитаны из условия применения сеток С1-С4, строповочных петель ПСЧ и опорных закладных деталей М1¹ (М1₁) при анкеровке напрягаемой арматуры при помощи высаженных головок или обжимных обойм.

2. Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабо- и среднеагрессивных газовых средах.

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
1913	Спецификация и Выборка предварительно напрягаемой арматуры. Показатели и Выборка стали на одну марку плиты	Вып. 1 Лист 20

Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт	Листо Выпуска1 Части 2
ПАУ-1 3x6	С1(С2) или С1(С2) или С1а(С2а)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР2	7	19
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1T+M1H или M2T+M2H	2+2 2+2	35 36
	Поз. 15	2	
ПАУ-2 3x6	С1(С2) или С1(С2) или С1а(С2а)	1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР3	7	20
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1T+M1H или M2T+M2H	2+2 2+2 4	35 36 38
	Поз. 16	2	

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт	Листо Выпуска1 Части 2
ПАУ-3 3x6	С2 или С2Г или С2а	1 2	3 4 10
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР4	7	21
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1T+M1H или M2T+M2H	2+2 2+2 4	35 36 39
	Поз. 17	2	
ПАУ-4 3x6	С3 или С3Г или С3а	1 2	5 6 11
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР4	7	21
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1T+M1H или M2T+M2H	2+2 2+2 4	35 36 39
	Поз. 18	2	

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт	Листо Выпуска1 Части 2
ПАУ-5 3x6	С3(С4) или С3(С4) или С3а(С4а)	1 1 2	5(7) 6(8) 11(12)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР5	7	22
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1T+M1H или M2T+M2H	2+2 2+2 4	35 36 39
	Поз. 19	2	
ПАУ-6 3x6	С4 или С4Г или С4а	1 2	7 8 12
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	C9	4	14
	KР1	2	18
	KР4	2	21
	KР6	5	23
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1T+M1H или M2T+M2H	2+2 2+2 4	35 36 39
	Поз. 17	4	

Примечания.

- Ст. п 1 и 2 примечаний на листе 12
- При применении закладной детали М2Н во всех марках плит кроме ПАУ-1 обязателен приварка напрягаемого стержня к торцевой пластинке через шайбу (см Выпуск 1 лист 6). При расположении напрягаемой арматуры в два ряда по высоте приварка шайб производится только к нижнему стержню

* Сетку С4 (С4Г, С4а) применять только в плитах марки ПАУ-5-К. В плитах марки ПАУ-5-КП сохранять сетку С3 (С3Г, С3а).

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6	Серия 1.465-7
1973	Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	Вып. 1 Лист 21

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА Ат-ІУ.

1. Предварительно напрягаемая стержневая арматура продольных ребер плит, принятая из термически упрочненной арматурной стали класса Ат-ІУ по ГОСТ 10884-64*, с расчетным сопротивлением $R_a = 5100 \text{ кгс}/\text{см}^2$, нормативным $R_a = 6000 \text{ кгс}/\text{см}^2$; модуль упругости стали $E_a = 1,9 \cdot 10^5 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

Стержни из стали класса Ат-ІУ должны быть мерной длины. Стыковка стержней по длине с помощью сварки не допускается.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит отнесены к третьей категории. В плитах, предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде, продольные ребра плит рассчитаны по второй категории трещиностойкости.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер приведена в табл. I.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, $\text{кгс}/\text{м}^2$			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПАТІУ -1 3х6	1φ14АтІУ	350	-	300	-
ПАТІУ -2 3х6	1φ16АтІУ	450(340)	380(280)	275(165)	220(120)
ПАТІУ -3 3х6	1φ18АтІУ	560(410)	460(330)	385(235)	300(170)
ПАТІУ -4 3х6	1φ20АтІУ	680(460)	550(370)	505(285)	390(210)
ПАТІУ -5 3х6	1φ22АтІУ	840(540)	660(430)	665(365)	500(270)
ПАТІУ -6 3х6	2φ18АтІУ	950(640)	740(500)	775(465)	580(340)

- Примечания:
1. Собственный вес плит определен с учетом заделки швов.
 2. Указанные в скобках величины нагрузок относятся к плитам, применяемым в слабоагрессивной газовой среде (марки плит с индексом К или КП).
 3. В случае применения плит в районах с сухим и жарким климатом (например, в Средней Азии), нормативная нагрузка, указанная в скобках, должна быть уменьшена на 5%.
 4. Плита марки ПАТІУ -1 в слабоагрессивной газовой среде не применяется.

4. Плиты изготавливаются по агрегатно-поточной технологии с натяжением арматуры электротермическим или механическим способом. Максимально допустимая температура нагрева стержней при электротермическом способе натяжения равна 450°C.

Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на один стержень приведены в табл. 2.

Таблица 2

Марка плиты	Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Контролируемое напряжение, $\text{кгс}/\text{см}^2$		Усилие натяжения на один стержень (для механического способа натяжения), тс
		Электротермический способ натяжения б.±а.б.	Механический способ натяжения б.	
ПАТІУ -1 3х6	φ14АтІУ	5100±870	5100	7,8
ПАТІУ -2 3х6	φ16АтІУ			
ПАТІУ -3 3х6	φ18АтІУ			
ПАТІУ -6 3х6				
ПАТІУ -4 3х6	φ20АтІУ			
ПАТІУ -5 3х6	φ22АтІУ			

5. К моменту передачи усилий предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытанию и применению плит приведены в выпуске 0.

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл. 3.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабоагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или В-6 (см. выпуск 0, стр. 11). Расход цинка (алюминия) на защиту закладных деталей в плитах, предназначенных для применения в агрессивных средах, равен 0,7 кг.

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1.465-7
1973	Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса Ат-ІУ. Технические данные.	В.п.1 Лист Часть I 22

Таблица 3

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _{тр} “ в кгс/м ² и контрольные прогибы „f _к “ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _{конт} “ для оценки прочности плит в кгс/м ²	
	3-7		14		28		100		C=1,4	C=1,6
	Р _{тр}	f _к	Р _{тр}	f _к	Р _{тр}	f _к	Р _{тр}	f _к		
ПА _т IV 3x6 -1	190	1,45	185	1,45	180	1,40	150	1,35	340	410
ПА _т IV 3x6 -2	285	1,70	270	1,70	260	1,65	230	1,60		
ПА _т IV 3x6 -2-К; ПА _т IV 3x6 -2-КП	155	0,4	155	0,4	150	0,4	140	0,4	480	570
ПА _т IV 3x6 -3	390	1,90	370	1,85	350	1,80	310	1,73		
ПА _т IV 3x6 -3-К; ПА _т IV 3x6 -3-КП	230	0,5	225	0,5	220	0,5	200	0,5	640	750
ПА _т IV 3x6 -4	530	2,25	500	2,20	460	2,10	400	2,0		
ПА _т IV 3x6 -4-К; ПА _т IV 3x6 -4-КП	290	0,85	285	0,8	270	0,75	240	0,7	830	940
ПА _т IV 3x6 -5	675	2,50	640	2,45	600	2,40	510	2,20		
ПА _т IV 3x6 -5-К; ПА _т IV 3x6 -5-КП	370	0,9	360	0,9	340	0,85	300	0,8	1030	1200
ПА _т IV 3x6 -6	775	2,50	745	2,40	695	2,30	590	2,20		
ПА _т IV 3x6 -6-К; ПА _т IV 3x6 -6-КП	455	1,0	440	0,95	420	0,95	370	0,9	1180	1370

Примечания: 1. Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты

2. Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прогибов разрешается определять по линейной интерполяции

3. Контрольную ширину раскрытия трещин при испытании плит без дополнительных индексов К или КП/предназначенных для эксплуатации в неагрессивной среде) принимать равной 0,1мм в плитах с индексами К и КП/предназначенных для эксплуатации в спарабагрессивной газовой среде) нагрузка при появлении первой трещины должна быть больше или равна „Р_{тр}“

4. Схема опирания и загружения плит при испытании приведена на листе 6 выпускса 0

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6	Серия 1465-7
1973	Плиты со стержневой напрягающей арматурой класса А _т -IV Технические данные	Вып/1 Лист Часть 1/23

**Спецификация и Выборка
предварительно напрягаемой арматуры**

Н. поз	φ и класс стали	Длина мм	Кол-во штук	Выборка стали		
				φ	длина мм	Масса кг
10	14А _г IV	5980	1	14	6,0	7,3
11	16А _г IV	5980	1	16	6,0	9,5
12	18А _г IV	5980	1	18	6,0	12,0
13	20А _г IV	5980	1	20	6,0	14,8
14	22А _г IV	5980	1	22	6,0	17,9

* Длина предварительно напрягаемой арматуры
указана теоретическая действительную длину
принимать в зависимости от способа напряжения
и конструкции захватных приспособлений

Показатели на одну марку плиты

Марка плиты	Масса тт	Марка бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг	Расход бетона кг/м ³
ПАг _{IV} -1 3х6	2,65	250	1,07	69,8	65
ПАг _{IV} -2 3х6				79,8 (82,7)	75 1771
ПАг _{IV} -3 3х6				97,5	92
ПАг _{IV} -4 3х6				105,4	98
ПАг _{IV} -5 3х6				120,0	112
ПАг _{IV} -6 3х6				150,2	140

Выборка стали на одну марку плиты

Марка плиты	Напрягаемая арматура		Арматурные изделия												Закладные детали				Всего кг						
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 10884-64*		Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 5781-61				Холоднотянутая обвязковенная арматурная проволока ГОСТ 6727-53*				Прокат марки ВС-3 кп2 ГОСТ 380-71				Горячекатаная стержневая арматурная сталь по сортаменту по ГОСТ 5781-61										
	Периодического профиля					Гладкая					Класса А-IV					Класса А-III									
	Класса А _г -IV					Класса А-III					Класса А-I					Класса А-II									
	φ, мм	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	φ, мм	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	φ, мм	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	φ, мм	φ, мм	φ, мм	Итого	кг					
ПАг _{IV} -1 3х6	14	16	18	20	22	14,6	14,0			14,0	3,2		3,2	10,5	15,1	4,2		29,8	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	69,8	
ПАг _{IV} -2 3х6						19,0		19,0	19,6		19,6	3,2		3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	79,8 (82,7)
ПАг _{IV} -3 3х6						24,0		24,0			27,3	3,2		3,2	4,0	21,0	9,8		34,8	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	97,5
ПАг _{IV} -4 3х6									27,3		27,3	3,2		3,2	4,0	23,3	9,8		37,1	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	105,4
ПАг _{IV} -5 3х6						29,6		29,6			35,7	3,2		3,2	4,0	23,3	9,8		37,1	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	120,0
ПАг _{IV} -6 3х6						35,8	35,8			35,7	3,2		3,2	4,0	37,6			48,0	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	150,2	

Примечания:

- Выборка и расход стали на плиту подсчитаны из условия применения сеток С1-С4, строповочных петель ПС1 и опорных закладных деталей М1^т(М1_н) при анкеровке напрягаемой арматуры при помощи высаженных головок или обжатых обойм.
- Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабоагрессивных газовых средах.

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Спецификация и Выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и Выборка стали на одну марку плиты	Вып 1 Лист Часть 1 24

Спецификация арматурных изделий на однотипные плиты

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н/писта Выпуска/Части 2
<i>ПА_Л-1 3x6</i>	С1 или	1	1
	С1г или	1	2
	С1а	2	9
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР2	7	19
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ⁺ +M1 _Н или	2+2	35
	M2 ⁺ +M2 _Н	2+2	36
	Поз. 10	2	
<i>ПА_Л-2 3x6</i>	С1(С2) или	1	1(3)
	С1(С2) или	1	2(4)
	С1а(С2а)	2	9/10
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР3	7	20
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ⁺ +M1 _Н или	2+2	35
	M2 ⁺ +M2 _Н	2+2	36
	M5	4	39
	Поз. 11	2	

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н/писта Выпуска/Части 2
<i>ПА_Л-3 3x6</i>	С2 или	1	3
	С2г или	1	4
	С2а	2	10
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР4	7	21
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ⁺ +M1 _Н или	2+2	35
<i>ПА_Л-4 3x6</i>	M2 ⁺ +M2 _Н	2+2	36
	M6	4	40
	Поз. 12	2	
	C3 или	1	5
	C3г или	1	6
	C3а	2	11
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KР1	2	18
	KР4	7	21
<i>ПА_Л-5 3x6</i>	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ⁺ +M1 _Н или	2+2	35
	M2 ⁺ +M2 _Н	2+2	36
	M8	4	42
	Поз. 14	2	
	C4 или	1	7
	C4г или	1	8
	C4а	2	12
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
<i>ПА_Л-6 3x6</i>	C9	4	14
	KР1	2	18
	KР4	2	21
	KР6	5	23
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ⁺ +M1 _Н или	2+2	35
	M2 ⁺ +M2 _Н	2+2	36
	M8	4	40
	Поз. 12	4	

Примечания:

- 1 См п 1и2 примечаний на листе 12.
- 2 При применении закладной детали M2⁺(M2_Н) во всех марках плит, кроме *ПА_Л-1*, обязательна приварка напрягающего стержня к торцевой пластинке через шайбу (см. Выпуск 1 рис. 6). При расположении напрягающей арматуры в обоих рядах по высоте приварка шайб производится только к нижнему стержню.

TK	Железобетонные приты покрытий размером 3x6м	Серия 1.465-7
1973	Спецификация арматурных изделий на однотипные плиты	Вып. 1 част. 1 25

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА Ат-У

I. Предварительно напрягаемая стержневая арматура продольных ребер плит принята из термически упрочненной арматурной стали класса Ат-У по ГОСТ 10884-64* с расчетным сопротивлением $R_a = 6400 \text{ кгс}/\text{см}^2$, нормативным - $R_a = 8000 \text{ кгс}/\text{см}^2$. Модуль упругости стали $E_a = 1,9 \cdot 10^6 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

Стержни из стали класса Ат-У должны быть мерной длины. Стыковка стержней по длине с помощью сварки не допускается.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит, отнесены к третьей категории. В плитах, предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде, продольные ребра плит рассчитаны по второй категории трещиностойкости.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер приведена в табл. I.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, $\text{кгс}/\text{м}^2$			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПАТУ -1 3x6	1φ12АтУ	310(300)	260(250)	135(125)	100(90)
ПАТУ -2 3x6	1φ14АтУ	450(380)	380(320)	275(205)	220(160)
ПАТУ -3 3x6	1φ16АтУ	560(470)	460(380)	385(295)	300(220)
ПАТУ -4 3x6	1φ18АтУ	710(560)	570(450)	535(385)	410(290)
ПАТУ -5 3x6	1φ20АтУ	840(630)	660(500)	665(455)	500(340)
ПАТУ -6 3x6	2φ14АтУ	950(720)	740(570)	775(545)	580(410)

Примечания: 1. Собственный вес плит определен с учетом заделки

2. Указанные в скобках величины нагрузок относятся к плитам, применяемым в слабоагрессивной газовой среде (марки плит с индексом К или КП).

3. В случае применения плит в районах с сухим и жарким климатом (например, в Средней Азии), нормативная нагрузка, указанная в скобках, должна быть уменьшена на 5%.

4. Плиты изготавляются по агрегатно-поточной технологии с натяжением арматуры электротермическим или механическим способами. Максимально допустимая температура нагрева стержней при электротермическом способе натяжения равна 450°C.

Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на один стержень приведены в табл. I.

Таблица 2

Марка плиты	Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Контролируемое напряжение, $\text{кгс}/\text{см}^2$		Усилие натяжения на один стержень (для механического способа натяжения) тс
		Электротермический способ натяжения $b \pm \Delta b$	Механический способ натяжения b	
ПАТУ -1 3x6	φ12АтУ	6000 \pm 870 (7000 \pm 870)	6000 (7000)	6,8(7,9)
ПАТУ -2 3x6	φ14АтУ			9,2(10,8)
ПАТУ -3 3x6	φ16АтУ			12,1(14,1)
ПАТУ -6 3x6	φ18АтУ			15,2(17,8)
ПАТУ -5 3x6	φ20АтУ			18,8(22,0)

Примечание. Величины контролируемого напряжения, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабоагрессивной газовой среде (плиты с индексом К или КП).

5. К моменту передачи усилий предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытанию и применению плит приведены в выпуске 0.

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл. 3.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабоагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или В-6 (см. выпуск 0, стр. 11).

Расход цинка (алюминия) на защиту закладных деталей в плитах для агрессивных сред равен 0,7 кг.

12595-01

TK	железобетонные плиты покрытий размером 3x6 и	Серия 1.465-7
1973	Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса Ат-У. Технические данные	вып. I Лист Часть I 26

Таблица 3

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки "Р _{тр} " в кгс/м ² и контрольные прагибы "f _к " в см для оценки жесткости и трещинностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки "Р _{кон} " для оценки прочности плит в кгс/м ²	
	3-		14		28		100		C=1,4	C=1,6
	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к		
ПА _т ^У 3x6 -1	140	1,25	135	1,25	130	1,25	110	1,20	280	350
ПА _т ^У 3x6 -1-К, ПА _т ^У 3x6 -1-КП	130	0,45	125	0,40	120	0,35	110	0,35		
ПА _т ^У 3x6 -2	270	1,80	260	1,75	255	1,75	230	1,70	480	510
ПА _т ^У 3x6 -2-К, ПА _т ^У 3x6 -2-КП	250	0,75	240	0,75	230	0,70	190	0,65		
ПА _т ^У 3x6 -3	375	2,05	360	2,05	340	2,00	310	1,95	640	750
ПА _т ^У 3x6 -3-К, ПА _т ^У 3x6 -3-КП	310	0,85	300	0,80	280	0,80	250	0,75		
ПА _т ^У 3x6 -4	515	2,30	490	2,30	460	2,30	420	2,20	850	990
ПА _т ^У 3x6 -4-К, ПА _т ^У 3x6 -4-КП	380	1,00	370	0,95	350	0,90	320	0,85		
ПА _т ^У 3x6 -5	650	2,50	615	2,50	580	2,40	510	2,40		
ПА _т ^У 3x6 -5-К, ПА _т ^У 3x6 -5-КП	470	1,15	450	1,10	420	1,05	380	1,0	1030	1200
ПА _т ^У 3x6 -6	750	2,60	710	2,55	670	2,45	590	2,35	1180	1370
ПА _т ^У 3x6 -6-К, ПА _т ^У 3x6 -6-КП	570	1,50	550	1,40	520	1,35	450	1,25		

Примечания

- 1 Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты
- 2 Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прагибов разрешается определять по линейной интерполяции
3. Контрольную ширину раскрытия трещин при испытании плит без дополнительных индексов К или КП (предназначенных для эксплуатации в нейтральной среде) принимать рабочей 0,1мм. В плитах с индексами К или КП (предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде) нагрузка при появлении первой трещины должна быть больше или равна "Р_{тр}"
- 4 Схема опирания и загружения плит при испытании приведена на листе 6 выпускса 0

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Плиты со стержневой напрягающей арматурой выс. 1 класса А _т -У Технические данные	Лист Часть 1 27

*Спецификация и выборка
предварительно напрягаемой арматуры*

Н поз	Филип клас стали мм	Длина мм	Кол-во штук	Выборка стали		
				Ф	Длина мм	Масса кг
20	12Аг-7	5980	1	12	6,0	5,3
21	14Аг-7	5980	1	14	6,0	7,3
22	16Аг-7	5980	1	16	6,0	9,5
23	18Аг-7	5980	1	18	6,0	12,0
24	20Аг-7	5980	1	20	6,0	14,8

* Длина предварительно напрягаемой арматуры
указана теоретическая действительную длину
принимать в зависимости от способа натяже-
ния и конструкции захватных приспособлений

Показатели на одну марку плиты

Марка плиты	Масса т	Марка бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг/м ³	Расход бетона кг
ПАг-7-1 3x6	2,65	300	1,07	65,8 (68,7)	67 (64)
ПАг-7-2 3x6				75,4 (78,3)	70 (73)
ПАг-7-3 3x6				92,5	86
ПАг-7-4 3x6				99,8	93
ПАг-7-5 3x6				113,8	106
ПАг-7-6 3x6				140,2	131

Выборка стали на одну марку плиты, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура		Арматурные изделия												Закладные детали						Всего кг		
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 10884-64*		Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 5781-61												Холоднотянутая обвязковенная арматурная проволока по ГОСТ 6727-53*		Прокат марки ВС13Кп2 по ГОСТ 380-71		Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 5781-61				
	Периодического профиля		Гладкая						Сортамент						по ГОСТ 8509-57		Класса А-III						
	Класса Аг-7		Класса А-III						Класса А-І						Профиль		Класса А-ІІІ						
	Φ, мм		Φ, мм						Φ, мм						Φ, мм		Φ, мм						
	12	14	16	18	20	Итого	10	12	14	16	Итого	12	Итого	3	4	5	Итого	12,5x8	Итого	10	12	Итого	
ПАг-7-1 3x6	10,6					10,6	14,0				14,0	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6 (68,7)
ПАг-7-2 3x6		14,6				14,6		19,6			19,6	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6 (78,3)
ПАг-7-3 3x6			19,0			19,0		27,3			27,3	3,2	3,2	4,0	21,0	9,8		34,8	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6 92,5
ПАг-7-4 3x6				24,0		24,0		27,3			27,3	3,2	3,2	4,0	23,3	9,8		37,1	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6 99,8
ПАг-7-5 3x6					29,6	29,6			35,7		35,7	3,2	3,2	4,0	23,3	9,8		37,1	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6 113,8
ПАг-7-6 3x6					38,0	38,0			42,8		42,8	3,2	3,2	10,4	37,6			48,0	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6 140,2

Примечания:

- Выборка и расход стали на плиту подсчитаны из условия применения сечек С1-С4, строповочных петель ПС1 и опорных закладных деталей П1/П1 при анкеровке напрягаемой арматуры при помощи высокостенных головок или обжатых обойм
- Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабоагрессивных газовых средах

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1465-7
1973	Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	Вып 1 лист 28

12595-01

Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт	Н листа Выпуска/Части 2
	C1(C2) или C1r(C2r) или C1a(C2a)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
ПАгУ-1 3х6	KP1	2	18
	KP2	7	19
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1+M1H или M2+M2H	2+2 2+2	35 36
	M3+M3H	2	36
	П03 20	2	

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н листа Выпуска/Части 2
	C2 или C2r или C2a	1 1 2	3 4 10
ПАгУ-3 3х6	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP4	7	21
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1+M1H или M2+M2H	2+2 2+2	35 36
	M5	4	39
	П03 22	2	

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт	Н листа Выпуска/Части 2
	C3 или C3r или C3a	1 1 2	5 6 11
ПАгУ-5 3х6	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP5	7	22
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1+M1H или M2+M2H	2+2 2+2	35 36
	M7	4	41
	П03 24	2	

Примечания

- 1 См п 1 и 2 примечаний на листе 12
- 2 При применении закладной детали M2' во всех марках плит, кроме ПАгУ-1 обязательна приварка напрягаемого стержня к торцевой пластинке через шайбу (см Выпуск 1 лист 6). При расположении напрягаемой арматуры в два ряда по высоте приварка шайб производится только к нижнему стержню

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
..-3	Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	Вып. 1 Лист 29

12595-01

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА Ат-УІ

1. Предварительно напрягаемая стержневая арматура продольных ребер плит принята из термически упрочненной арматурной стали класса Ат-УІ по ГОСТ 10884-64^х с расчетным сопротивлением $R_a = 7600 \text{ кгс}/\text{см}^2$ и нормативным сопротивлением $R_a^* = 10000 \text{ кгс}/\text{см}^2$, модуль упругости $E_a = 1,9 \cdot 10^5 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

Стержни из стали класса Ат-УІ должны быть мерной длины. Стыковка стержней по длине с помощью сварки не допускается.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит отнесены ко второй категории.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер приведена в табл. I.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, kgs/m^2			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПАТУІ -1 3x6	Iφ12АТУІ	350	290	175	130
ПАТУІ -2 3x6	Iφ14АТУІ	450	360	275	200
ПАТУІ -3 3x6	Iφ16АТУІ	590	470	415	310
ПАТУІ -4 3x6	Iφ18АТУІ	680	540	505	380
ПАТУІ -5 3x6	Iφ20АТУІ	800	620	625	460

Примечания: 1. Собственный вес плит определен с учетом заделки швов.

2. В случае применения плит в районах с сухим и жарким климатом (например, в Средней Азии) нормативная нагрузка должна быть уменьшена на 5%.

4. Плиты изготавливаются по агрегатно-поточной технологии с натяжением арматуры механическим способом.

Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на один стержень приведены в табл. 2.

Таблица 2

Марка плиты	Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Механический способ натяжения арматуры	
		Контролируемое напряжение $\text{kgs}/\text{см}^2$	Усилие натяжения на один стержень tс
ПАТУІ -1 3x6	φ12АТУІ	7500	8,5
ПАТУІ -2 3x6	φ14АТУІ		11,5
ПАТУІ -3 3x6	φ16АТУІ		16,5
ПАТУІ -4 3x6	φ18АТУІ	8200	20,8
ПАТУІ -5 3x6	φ20АТУІ		25,7

5. К моменту передачи усилий предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытанию и применению плит приведены в выпуске 0.

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл. 3.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабоагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или В-6 (см. выпуск 0, стр. 11).

Расход цинка (алюминия) на защиту закладных деталей в плитах, предназначенных для применения в агрессивных средах, равен 0,7 кг.

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6 м	Серия I.465-7
1979	Плиты со стержневой напрягаемой арматурой класса Ат-УІ. Технические данные	Вып. I Лист Часть I 30

12595-01

Таблица 3

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _{тр} “ в кгс/м ² и контрольные прогибы „f _к “ в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _{конт} “ для оценки прочности плит в кгс/м ²	
	3-7		14		28		100			
	Р _{тр}	f _к	Р _{тр}	f _к	Р _{тр}	f _к	Р _{тр}	f _к		
ПА ₇ ₇ 3x6 -1	175	0,40	172	0,40	170	0,40	150	0,40	340	410
ПА ₇ ₇ 3x6 -2	270	0,60	255	0,60	250	0,55	230	0,55	450	570
ПА ₇ ₇ 3x6 -3	390	0,90	380	0,85	365	0,8	340	0,75	670	790
ПА ₇ ₇ 3x6 -4	500	1,15	480	1,10	460	1,05	420	1,00	800	940
ПА ₇ ₇ 3x6 -5	600	1,35	575	1,25	540	1,20	500	1,10	970	1130

- Примечания:
1. Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты
 2. Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прогибов разрешается определять по линейной интерполяции.
 3. Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит с индексами К и КП (предназначенных для эксплуатации в слабоагрессивной газовой среде) принимать по таблице 3.
 4. Схема опирания и загружения плит при испытании приведена на листе б выпуска 0.

72595-01

ТК	Желобчатые плиты полувитий размером 3x6	Серия 1465-7
1973	Л. 30 со стяжневой напрягающей арматурой КП-700 А, У Технические данные	Блп 1 Лист часть 31

*Спецификация и выборка
предварительно напрягаемой арматуры*

н поз	φ и класс стали мм	длина мм	кол-во штук	Выборка стали		
				φ	длина мм	масса кг
25	12Аг-IV	5980	1	12	6,0	5,3
26	14Аг-IV	5980	1	14	6,0	7,3
27	16Аг-VI	5980	1	16	6,0	9,5
28	18Аг-VI	5980	1	18	6,0	12,0
29	20Аг-VI	5980	1	20	6,0	14,8

* Длина предварительно напрягаемой арматуры указана теоретическая. Действительную длину принимать в зависимости от способа натяжения и конструкции захватных приспособлений

Показатели на одну марку плиты

Марка плиты	Масса т	Марка бетона	Объем бетона м ³	Расход стали кг/м ³	Расход стали бетона кг
ПАг VI 3x6 -1	265	400	1,07	65,8 (68,7)	61 (64)
ПАг VI 3x6 -2				15,4 (18,5)	70 (73)
ПАг VI 3x6 -3				92,5	86
ПАг VI 3x6 -4				99,8	93
ПАг VI 3x6 -5				113,8 (119,9)	106 (112)

* В плитке марки ПАг VI - 5 допускается применение бетона марки 400 при содержании крупного заполнителя не менее 820 л на 1 м³ бетона

Выборка стали на одну марку плиты, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура					Арматурные изделия										Закладные детали					Всего			
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 10884-64*					Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая обыкновенная арматурная проволока по ГОСТ 6127-53 *					Прокат марки ВС73КП2 по ГОСТ 380-71 сортамент по ГОСТ 8509-51								
	Периодического профиля					Гладкая					Класса А-І					Класса В-І								
	Класса Аг - VI					Класса А-III					Класса А-І					Класса В-І								
	Ф, мм					Ф, мм					Ф, мм					Ф, мм								
	12	14	16	18	20	Итого	10	12	14	16	Итого	12	3	4	5	Итого	175x8	Итого	10	12	Итого	кг		
ПАг VI 3x6 -1	10,6					10,6	14,0				14,0	3,2	3,2	10,5 (14,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	63,8 (68,7)
ПАг VI 3x6 -2		14,6				14,6		19,6			19,6	3,2	3,2	10,5 (14,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	75,4 (78,3)
ПАг VI 3x6 -3			19,0			19,0			27,3		27,3	3,2	3,2	4,0	21,0	9,8		34,8	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	92,5
ПАг VI 3x6 -4				24,0		24,0			27,3		27,3	3,2	3,2	4,0	23,3	9,8		37,1	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	99,8
ПАг VI 3x6 -5					29,6	29,6				35,7	3,2	3,2	4,0	23,3 (18,8)	9,8 (24,4)		37,1 (43,2)	3,6	3,6	2,6	2,0	4,6	113,8 (119,9)	

Примечания

- 1 Выборка и расход стали на плиту подсчитаны из условия применения сеток С1-С4, строповочных петель ПС1 и оторванных закладных деталей М1⁺(М1_н) при анкеровке напрягаемой арматуры при помощи обжатых обойм
- 2 Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабоагрессивных газовых средах

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6 м	Серия 1465-47
1973	Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры. Показатели и выборка стали на одну марку плиты часть 1	Лист 32

Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты

Задато выпускского

Москва

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Листо Выпуска/Части 2
ПАР^{II}-1 <i>3х6</i>	C1(C2) или C1(C2) или C1a(C2a)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP2	7	19
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 ^н или	2+2	35
	M2 ^г +M2 ^н	2+2	36
	Поз.25	2	

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт	Листо Выпуска/Части 2
ПАР^{II}-3 <i>3х6</i>	C2 или C2Г или C2a	1 1 2	3 4 10
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP4	7	21
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 ^н или	2+2	35
	M2 ^г +M2 ^н M5	2+2 4	36 39
	Поз.27	2	

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт	Листо Выпуска/Части 2
ПАР^{II}-5 <i>3х6</i>	C3 или C3Г или C3a	1 1 2	5 6 11
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP5	7	22
	ПС1 или	4	31
	ПС2	4	32
	M1 ^г +M1 ^н или	2+2	35
	M2 ^г +M2 ^н M7	2+2 4	36 41
	Поз.29	2	

Примечания

- 1 Ст п 1 и 2 примечаний на листе 12.
- 2 При применении зажимной детали M2^г(M2^н) во всех марках плит, кроме ПАР^{II}-1, обязательна приварка напрягаемого стержня к торцевой пластинке через шайбу (ст выпуск 1 лист 6)

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	Вып 1 Часть 1 Лист 33

ПЛИТЫ ПОКРЫТИИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ ПРОВОЛОЧНОЙ АРМАТУРОЙ КЛАССА Вр-П

Таблица 2

1. Предварительно напрягаемая арматура продольных ребер плит принята из холоднотянутой высокопрочной арматурной проволоки периодического профиля класса Вр-П диаметром 5 мм по ГОСТ 8480-63.

Расчетное сопротивление стали $R_a = 10200 \text{ кгс}/\text{см}^2$, нормативное сопротивление $R_g = 16000 \text{ кгс}/\text{см}^2$, модуль упругости $E_a = 1,8 \cdot 10^6 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит отнесены ко второй категории.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер приведена в табл. I.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, $\text{кгс}/\text{м}^2$			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ПВрП -1 3x6	4Ø5ВрП	350	290	175	130
ПВрП -2 3x6	6Ø5ВрП	450	360	275	200
ПВрП -3 3x6	8Ø5ВрП	550	450	375	290
ПВрП -4 3x6	10Ø5ВрП	680	540	505	380
ПВрП -5 3x6	12Ø5ВрП	800	620	625	460

Примечания: 1. Собственный вес плит определен с учетом заделки швов.

2. В случае применения плит в районах с сухим и жарким климатом (например, в Средней Азии) нормативная нагрузка должна быть уменьшена на 5%.

4. Плиты изготавливаются по агрегатно-поточкой технологии с натяжением арматуры механическим способом.

Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на один стержень приведены в табл. 2.

Марка плиты	Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Механический способ натяжения арматуры	
		Контролируемое напряжение, $\text{кгс}/\text{см}^2$	Усилие натяжения на один стержень, тс
ПВрП -1 3x6	Ø5ВрП	10500	2,0
ПВрП -2 3x6			
ПВрП -3 3x6		11200	2,2
ПВрП -4 3x6			
ПВрП -5 3x6			

5. К моменту передачи усилия предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытания и применению плит приведены в выпуске 0.

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл. 3.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабо- или среднеагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или В-6 (см., выпуск 0, стр. 11).

Расход цинка (алюминия) на защиту закладных деталей в плитах, предназначенных для применения в агрессивных средах, равен 0,7 кг.

12595-01

Таблица 3

Марки плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки P_{tr} в кгс/м ² и контрольные прогибы f_k в см для оценки жесткости и трещиностойкости плит при возрасте бетона к моменту испытания 8 сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки P_{kont} для оценки прочности плит в кгс/м ²	
	3-7		14		28		100		$C=1,4$	$C=1,5$
	P_{tr}	f_k	P_{tr}	f_k	P_{tr}	f_k	P_{tr}	f_k		
$\frac{ПВр II}{3x6}-1$	160	0,4	155	0,4	155	0,4	150	0,4	340	410
$\frac{ПВр II}{3x6}-2$	270	0,7	265	0,7	245	0,65	230	0,65	480	570
$\frac{ПВр II}{3x6}-3$	365	1,0	350	1,0	340	0,9	320	0,85	620	730
$\frac{ПВр II}{3x6}-4$	475	1,1	460	1,05	450	1,0	420	0,9	800	940
$\frac{ПВр II}{3x6}-5$	580	1,3	565	1,3	540	1,25	500	1,2	970	1130
	.									

- Примечания
- 1 Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты
 - 2 Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прогибов разрешается определять по линейной интерполяции
 - 3 Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит с индексами К и КГ (предназначенных для эксплуатации в слабо или среднедеагрессивной газовой среде) принимать по таблице 3
 - 4 Схема опирания и загружения плит при испытании приведено на листе 6 выпуск О

12595-0!

TK	Железобетонные плиты покрытия размером 3х6м	Серия 1465-7
1973	Плиты с напрягаемой продольной арматурой класса Вр II. Технические данные	Вып 1 Лист Часов 35

Спецификация и выборка
предварительно напрягаемой арматуры

н поз	Форма	Длина	Кол-во	Выборка стали		
				∅	Длина [*]	Масса
мм	штук	мм	м	кг		
30	5Вр-II	5980	1	5	6,0	0,9

* Длина предварительно напрягаемой арматуры
указана теоретическая действительную длину
принимать в зависимости от способа натяже-
ния и конструкций захватных приспособлений

Показатели на одну марку плиты

Марка плиты	Масса	Марка бетона	Объем бетона	Расход стали	Расход
	т		м ³	кг	кг/м ³
ПВр-II - 1 3x6	2,05	300	1,07	62,4 (65,3)	58 1611
ПВр-II - 2 3x6				71,6 (74,5)	67 (69)
ПВр-II - 3 3x6				87,7	82
ПВр-II - 4 3x6				93,8	88
ПВр-II - 5 3x6				105,8 (111,9)	98 (104)

Выборка стали на одну марку плиты, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура		Арматурные изделия										Закладные детали				Всего	
	Высокопрочная арматурная проволока периодического профиля ГОСТ 8480-63		Горячекатаная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 5781-61					Холоднотянутая одыкновенная арматурная проволока ГОСТ 6727-53*					Прокат марки ВС13 клс ГОСТ 380-11 сортамент по ГОСТ 5781-61		Горячелатонная стержневая арматурная сталь ГОСТ 8509-57			
	Класса Вр-II		Периодического профиля					Гладкая					Класса В-1		Класса А-III			
	Ф, мм		Ф, мм					Ф, мм		Ф, мм					Профиль			
	5	Итого	10	12	14	16	Итого	12	Итого	3	4	5	Итого	175x8	Итого	10	12	Итого
																		кг
ПВр-II - 1 3x6	7,2		7,2	14,0			14,0	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	2,6	2,0	4,6 (65,3)
ПВр-II - 2 3x6	10,8		10,8	19,6			19,6	3,2	3,2	10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2		29,8 (32,7)	3,6	2,6	2,0	4,6 (74,5)
ПВр-II - 3 3x6	14,4		14,4	27,3			27,3	3,2	3,2	4,0	21,0	9,8		34,8 (37,1)	3,6	2,6	2,0	4,6 87,7
ПВр-II - 4 3x6	18,0		18,0	27,3			27,3	3,2	3,2	4,0	23,3	9,8		37,1 (43,2)	3,6	2,6	2,0	4,6 93,8
ПВр-II - 5 3x6	21,6		21,6	35,7			35,7	3,2	3,2	4,0 (18,8)	23,3 (24,4)	9,8		37,1 (43,2)	3,6	2,6	2,0	4,6 (111,9)

Примечания

- Выборка и расход стали на плиту получены из условия применения сеток С1-С4, строповочных петель ПК1.
- Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в слабо- и среднеагрессивных газовых средах

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1455-7
1973	Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры Показатели и выборка стали на одну марку плиты	Вип 1 Лист часть 1 36

Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во шт	Н/писто Выпуска/ Части 2
<i>ПВрII-1</i> <i>3х6</i>	С1/С2/уни С1г/С2г/уни С10/С20)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР2	7	19
	ПС1/уни	4	31
	ПС2	4	32
	М1Г	2	35
	М1Н	2	35
	П03 30	8	
<i>ПВрII-2</i> <i>3х6</i>	С1/С2/уни С1г/С2г/уни С10/С20)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР3	7	20
	ПС1/уни	4	31
	ПС2	4	32
	М1Г	2	35
	М1Н	2	35
	П03 30	12	

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во шт.	Н/писто Выпуска/ Части 2
<i>ПВрII-3</i> <i>3х6</i>	С2 уни С2г уни С20	1 1 2	3 4 10
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР4	7	21
	ПС1/уни	4	31
	ПС2	4	32
	М1Г	2	35
	М1Н	2	35
	П03 30	16	
<i>ПВрII-4</i> <i>3х6</i>	С3 уни С3г уни С30	1 1 2	5 6 11
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР4	7	21
	ПС1/уни	4	31
	ПС2	4	32
	М1Г	2	35
	М1Н	2	35
	П03 30	20	-

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во шт	Н/писто Выпуска/ Части 2
<i>ПВрII-5</i> <i>3х6</i>	С3/С4/уни С3г/С4г/уни С30/С40)	1 1 2	5(7) 6(8) 11(12)
	С5	4	13
	С6	4	15
	С7	4	16
	С8	4	17
	КР1	2	18
	КР5	7	22
	ПС1/уни	4	31
	ПС2	4	32
	М1Г	2	35
	М1Н	2	35
	П03 30	24	

Примечание

Марки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах.

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
1973	Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты	Вып. 1 Пист Часть 1 37

ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ ИЗ СЕМИПРОВОЛОЧНЫХ АРМАТУРНЫХ ПРЯДЕЙ КЛАССА П-7

1. Предварительно напрягаемая арматура продольных ребер плит принята из семипроволочных арматурных прядей класса П-7 по ГОСТ 13840-68 с расчетным и нормативным сопротивлениями соответственно равными $R_a = 10600 \text{ кгс}/\text{см}^2$ и $R_d = 16500 \text{ кгс}/\text{см}^2$ (для прядей $\phi 15 \text{ мм}$) и $R_a = 11000 \text{ кгс}/\text{см}^2$ и $R_d = 17000 \text{ кгс}/\text{см}^2$ (для прядей $\phi 12 \text{ мм}$); модуль упругости $E_a = 1,8 \cdot 10^6 \text{ кгс}/\text{см}^2$.

2. По трещиностойкости продольные ребра плит отнесены ко второй категории.

3. Несущая способность плит в зависимости от армирования продольных ребер приведена в табл. I.

Таблица I

Марка плиты	Предварительно напрягаемая арматура (на одно ребро)	Равномерно распределенная нагрузка, $\text{кгс}/\text{м}^2$			
		С учетом собственного веса плиты		Без учета собственного веса плиты	
		расчетная	нормативная	расчетная	нормативная
ИП7 -1 3x6	1φ12П7	390	320	215	160
ИП7 -2 3x6	1φ15П7	550	450	375	290
ИП7 -3 3x6	2φ12П7	630	510	455	350
ИП7 -4 3x6	2φ15П7	860	680	685	520

- Примечания:
- Собственный вес плит определен с учетом заделки швов.
 - В случае применения плит в районах с сухим и жарким климатом (например, в Средней Азии) нормативная нагрузка должна быть уменьшена на 5%.
 - Плиты изготавливаются по агрегатно-поточной технологии с механическим способом натяжения арматуры.

Величины контролируемого напряжения и усилия натяжения на одну прядь приведены в табл. 2.

Таблица 2

Марка плиты	Диаметр и класс напрягаемой арматуры	Механический способ натяжения арматуры	
		Контролируемое напряжение σ_c , kgs/cm^2	Усилие натяжения на одну прядь T_c
ИП7 -1 3x6	φ12П7	10400	9,4
ИП7 -2 3x6	φ15П7		14,7
ИП7 -3 3x6	φ12П7	10600	9,8
ИП7 -4 3x6	φ15П7		15,3

5. К моменту передачи усилий предварительного обжатия на плиту кубиковая прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной величины.

6. Общие указания по изготовлению, испытанию и применению плит приведены в выпуске О. Кроме того, при изготовлении плит следует пользоваться "Руководством по применению арматурных прядей и канатов в предварительно напряженных железобетонных конструкциях (НИИЖБ, 1966 г.).

Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит приведены в табл. 3.

7. Плиты, предназначенные для применения в слабо- или среднеагрессивной газовой среде, должны изготавливаться из бетонов с маркой по водонепроницаемости В-4 или В-6 (см. выпуск О, стр. 11).

Расход цинка (алюминия) на защиту закладных деталей в плитах, предназначенных для применения в агрессивных средах, равен 0,7 кг.

Таблица 3

Марка плиты	Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _{тр} “ в кгс/м ² и контрольные прогибы „f _к “ в см для оценки жесткости и трещиноустойчивости плит при возрасте бетона к моменту испытания в сутках								Контрольные равномерно распределенные нагрузки „Р _{конк} “ для оценки прочности плит в кгс/м ²	
	3-7		14		28		100		C=1,4	C=1,6
	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к	P _{тр}	f _к		
ПП7-1 3х6	205	0,5	200	0,5	200	0,5	190	0,5	390	470
ПП7-2 3х6	355	0,8	345	0,8	335	0,75	320	0,7	620	730
ПП7-3 3х6	435	1,0	425	0,95	415	0,9	380	0,9	730	850
ПП7-4 3х6	670	1,5	645	1,45	620	1,4	560	1,3	1050	1230

- Примечания:
1. Величины контрольных нагрузок даны без учета собственного веса плиты.
 2. Для промежуточных возрастов бетона к моменту испытания величины контрольных нагрузок и контрольных прогибов разрешается определять по линейной интерполяции.
 3. Контрольные испытательные нагрузки и контрольные прогибы продольных ребер плит с индексами К и КП (предназначенных для эксплуатации в сплошно- или среднедеагрессивной газовой среде) принимать по таблице 3.
 4. Схема опирания и загружения плит при испытании приведена на листе 6 выпуска 0.

Документ 800-800

Москва

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 300	Серия 1.465-7
1973	Плиты с напрягающей арматурой из стеклопроволочных прядей класса Г-7 технические данные	Вып. 1 Лист 39 Часть 1

Спецификация арматурных изделий на одну марку плиты

Марка плиты	Марка арматурного изделия	Кол-во	Листа выпуска / Част. 2
		шт	
	C1(C2) или C1Г(C2Г) или C1α(C2α)	1/2	1(3) 2(4) 9(10)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP2	7	19
	ПС1 или ПС2	4	31,32
	M1Г + M1Н	2+2	35
	Поз. 31	2	
	C2 или C2Г или C2α	1/2	3 4 10
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP4	7	21
	ПС1 или ПС2	4	31,32
	M1Г + M1Н	2+2	35
	Поз. 32	2	
	C3 или C3Г или C3α	1/2	5 6 11
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP4	7	21
	ПС1 или ПС2	4	31,32
	M1Г + M1Н	2+2	35
	Поз. 31	4	
	C3(C4) или C3(C4Г) или C3α(C4α)	1/2	5(7) 6(8) 11(12)
	C5	4	13
	C6	4	15
	C7	4	16
	C8	4	17
	KP1	2	18
	KP5	7	22
	ПС1 или ПС2	4	31,32
	M1Г + M1Н	2+2	35
	Поз. 32	4	

Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры

Н поз	Ф и класс стали мм	Длина м	Кол-во штук	Выборка стали		
				Ф	длина м	масса кг
31	12П7	5,980	1	12	6	4,3
32	15П7	5,980	1	15	6	6,7

* Длина предварительно напрягаемой арматуры указана теоретическая действительную длину принимать в зависимости от способа натяжения и конструкции захватных приспособлений

Показатели на одну марку плиты

Марка плиты	Масса бетона т	Марка бетона	Объем бетона м ³	расход стали кг/м ³	расход бетона кг
ПП7 -1 3x6	350			63,8 (66,7)	59 (62)
ПП7 -2 3x6	2,65		1,07	86,9	81
ПП7 -3 3x6	400			93,0	87
ПП7 -4 3x6				111,0 (117,1)	103 (111)

Выборка стали на одну марку плиты, кг

Марка плиты	Напрягаемая арматура			Арматурные изделия						Закладные детали			Всего		
	Семипроволочные арматурные пряди (канаты) по ГОСТ 13840-68			Пряжечатанная стержневая арматурная сталь по ГОСТ 5781-61			Холоднотянутая обвязковенная арматурная проволока по ГОСТ 6727-53*			Прокат марки В ст 3 кл 2 по ГОСТ 380-71 сортамент по ГОСТ 8509-57					
	Класса П-7			Класса А-III			Класса Г			Класса В-І					
	Ф, мм	Итого		Ф, мм	Итого		Ф, мм	Итого		Ф, мм	Итого		Ф, мм	Итого	
ПП7-1 3x6	12 15			10 14 16			12	3,2		10,5 (4,0)	15,1 (24,5)	4,2 (32,7)	29,8 (32,7)	3,6	3,6 2,6 2,0 4,6 (66,7)
ПП7-2 3x6		8,6			14,0			14,0	3,2						
ПП7-3 3x6		13,4								4,0	21,0	9,8	34,8	3,6	3,6 2,6 2,0 4,6 86,9
ПП7-4 3x6		17,2								4,0	23,3	9,8	37,1	3,6	3,6 2,6 2,0 4,6 93,0
		26,8								4,0	23,3 (18,8)	9,8 (24,4)	37,1 (43,2)	3,6	3,6 2,6 2,0 4,6 (117,1)

Примечания.

- 1 Выборка и расход стали на плиту подсчитаны из условия применения сеток С1÷С4 и строительных петель ПС1
- 2 Расход стали, указанный в скобках, относится к плитам, применяемым в агрессивных средах


3 Марки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
1973	Показатели, спецификация арматурных изделий и выборка стали на одну марку плиты.	Вып. 1 лист Часть 1 ч 40

Gamo 661 mycra 1973

T. HOGAN




Диаметр отверстия мм	Расход бетона m^3	Масса т
400	1,31	3,3
700	1,28	3,2

Примечания



- 1 Допускаемые нагрузки для плит с отверстиями для пропуска коммуникаций определяются в соответствии с указаниями, приведенными в пояснительной записке (см п 15 Выпуска 0).
 - 2 Спецификации арматурных изделий и за-кладных деталей для плит с отверстиями $\phi 400$ и 700 мм даны на листах 47 и 49.
Предварительно напрягаемую арматуру принимать аналогичной соответствующим маркам плит без отверстий.
Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры приведены на листах 11, 15, 20, 24, 28, 32, 36 и 40 настоящего Выпуска.

12595-01



ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6м	Серия 1455-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Опалубочные чертежи плит с отверстиями Ф400 и 100 мм. Вып. 1 Часть 1	Лист 41

Год выпуска 1973 г. Москва

2-2

Показатели расхода бетона
и вес плиты с отверстием

Диаметр отверстия мм	расход бетона		Масса т
	м3	г	
1000	1,45	3,6	
1450	1,37	3,4	

Примечания



- 1 Допустимые нагрузки для плит с отверстиями для пропуска коммуникаций определяются в соответствии с указаниями, приведенными в пояснительной записке (см п 15 выпускаД)
- 2 Спецификация арматурных изделий и закладных деталей для плит с отверстиями ф1000 и 1450 мм даны на листах 51 и 53 предварительно напрягаемую арматуру принимать аналогичной соответствующим маркам плит без отверстий. Спецификация и выборка предварительно напрягаемой арматуры приведены на листах 11, 15, 20, 24, 28, 32, 36, 40 настоящего выпуска.

12595-01


ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х8 м	серия 1,465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Ополубочиной. Сортеж плит с отверстиями ф1000 и 1450 мм	Вып 1 лист часть 1 42

Чертёж болпуска:

1975



I-1



Примечание

Величины, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах



2-2

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	СЕРИЯ 1465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Армирование плит. Деталь I.	Вып. 1 Лист Часть 1 43

13

Dama binucho. 1973

J. M. VICTOR






См. примечание на листе 43.

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	Серия 1.465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Армированные плиты Деталь Г	Вып. 1 рисунок Часть 1 44

г. Москва Дата выпускса:



1973



См. примечание на листе 43

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1.465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Армирование плит. Деталь III.	Вып. 1 Лист часть 1 45

1-1

См. примечание на листе 43

12595-01

2-2

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6м	Серия 1465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций Армирование плит Деталь IV	Вып 1 Лист часть 1 46

Спецификация арматурных изделий на одну плиту с отверстием ф 400 мм.

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н листа Выпуска/Часть 2
ПАШВ-4-1 3x6	С1(С2) или С1Г(С2Г) или С1а(С2а)	1 2	1(3) 2(4) 9(10)
ПАГУ-4-1 3x6	С5	4	13
ПАГУ-4-1 3x6	С6	4	15
ПАГУ-4-1 3x6	С7	4	16
ПАГУ-4-1 3x6	С8	4	17
ПАГУ-4-1 3x6	КР1	2	18
ПАГУ-4-1 3x6	КР2	5	19
ПАГУ-4-1 3x6	КР7	2	24
ПАГУ-4-1 3x6	КП1	1	27
ПВРД-4-1 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-4-1 3x6	М1Т+М1Н М2Т+М2Н М5+М7	2+2 4	35 36:41 37

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н листа Выпуска/Часть 2
ПАШВ-4-3 3x6	С2 или С2Г или С2д	1 2	3 4 10
ПАГУ-4-3 3x6	С5	4	13
ПАГУ-4-3 3x6	С6	4	15
ПАГУ-4-3 3x6	С7	4	16
ПАГУ-4-3 3x6	С8	4	17
ПАГУ-4-3 3x6	КР1	2	18
ПАГУ-4-3 3x6	КР4	5	21
ПАГУ-4-3 3x6	КР8	2	25
ПАГУ-4-3 3x6	КП1	1	27
ПВРД-4-3 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-4-2 3x6	М1Т+М1Н М2Т+М2Н М5+М7	2+2 4	35 36:41 37

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н листа Выпуска/Часть 2
ПАШВ-4-5 3x6	С3(С4) или С3Г(С4Г) или С3д(С4д)	1 2	5(7) 6(8) 11(12)
ПАГУ-4-5 3x6	С5	4	13
ПАГУ-4-5 3x6	С6	4	15
ПАГУ-4-5 3x6	С7	4	16
ПАГУ-4-5 3x6	С8	4	17
ПАГУ-4-5 3x6	КР1	2	18
ПАГУ-4-5 3x6	КР5	5	22
ПАГУ-4-5 3x6	КР9	2	26
ПАГУ-4-5 3x6	КП1	1	27
ПВРД-4-5 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-4-4 3x6	М1Т+М1Н М2Т+М2Н М6+М8	2+2 4	35 36:42 37

* В плитах марок ПАГУ-5-К (-КП), ПАГУ-5-К (-КП) и ПАГУ-5-КП сохраняется сетка С3(С4, С3д).

12595-01

Примечания: 1. Предварительно напрягаемая арматура в спецификациях не указана. Количество и диаметр стержней напрягаемой арматуры принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстий (см. листы 11-40 настоящего выпуска).
 2. Марки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах.

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6м	серия 1.465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Спецификация арм. изделий на плиты с отверстием ф 400мм	Вып. 1 Лист 47

Выборка стали на одну плиту с отверстием ф 400 мм, кг

Марка плиты	Арматурные изделия												Закладные детали						Всего кг				
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь гост 5781-61						Холоднотянутая обыкновенная арматурная проволока гост 6727-53 *						Прокат марки ВСТЭЛП2 гост 380-71 сортамент			Горячекатаная стержневая арматурная сталь гост 5781-61							
	Периодического профиля			Гладкая			Класса А-III			Класса А-I			Класса В-I			ГОСТ 8509-57			ГОСТ 103-57				
	Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм			Профиль			Ф, мм				
	10	12	14	16		Итого	14		Итого	3	4	5	Итого	175x8	Итого	110x	Итого	10	12	Итого			
ПАШ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАП-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАД-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАУ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ППР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$	10,0	36,5					46,5	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,7 (25,1)	4,2		30,4 (33,3)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	95,9 (98,9)
ПАШ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАП-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАД-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАУ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ППР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$		50,5					50,5	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,7 (25,1)	4,2		30,4 (33,3)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	99,9 (102,8)
ПАШ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАП-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАД-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАУ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ППР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$		25,7	34,1				59,8	4,4		4,4	4,0	21,0	10,4		35,4	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	114,2
ПАШ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАП-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАД-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАУ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ППР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$		25,7	34,1				59,8	4,4		4,4	4,0	23,3	10,4		37,7	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	116,5
ПАШ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАП-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАД-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАУ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ППР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$		25,7					70,2	4,4		4,4	4,0	23,3 (18,8)	10,4 (25,0)		37,7 (43,8)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	126,9 (133,0)
ПАШ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАП-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАД-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАУ-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ПАР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$, ППР-4 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$		25,7					76,6	4,4		4,4	—	8,8	39,8		48,6	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	144,2

Примечание

На данном листе приведена выборка стали по арматурным изделиям и закладным деталям плит с отверстиями ф 400 мм для пропуска коммуникаций

Предварительно напрягаемую арматуру принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстия.

Расход предварительно напрягаемой арматуры указан в вып 1

на листах II (А-III_B), 15 (АIV), 20 (А-V), 24 (А-IV),
28 (А-IV), 32 (А-T-VI), 36 (ВР-II), 40 (П-7)

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Выборка стали на одну плиту с отверстием ф 400 мм	Вып 1 Лист Часть 1 48

Спецификация арматурных изделий на одну плиту с отверстием Ф 700 мм.

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н листа выпуск 1 части 2
ПАШВ-7 3x6	С1(С2) или С1(С2Г) или С1α(С2α)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
ПАЛ-7 3x6	C5	4	13
ПАЛУ-7 3x6	C6	4	15
ПАЛУ-7 3x6	E7	4	16
ПАЛУ-7 3x6	C8	4	17
ПАЛУ-7 3x6	KP1	2	18
ПАЛУ-7 3x6	KP2	5	19
ПАЛУ-7 3x6	KP7	2	24
ПАЛУ-7 3x6	KP2	1	28
ПВРП-7 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-7 3x6	M1 ^T +M1 _H	2+2	35
	M3	4	37

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н листа выпуск 1 части 2
ПАШВ-7 3x6	С2 или С2Г или С2α	1 1 2	3 4 10
ПАЛУ-7 3x6	C5	4	13
ПАЛУ-7 3x6	C6	4	15
ПАЛУ-7 3x6	C7	4	16
ПАЛУ-7 3x6	C8	4	17
ПАЛУ-7 3x6	KP1	2	18
ПАЛУ-7 3x6	KP4	5	21
ПАЛУ-7 3x6	KP8	2	25
ПАЛУ-7 3x6	KP2	1	28
ПВРП-7 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-7 3x6	M1 ^T +M1 _H или M2 ^T +M2 _H	2+2 2+2	35 36-41
	M5-M8		
	M3	1	37

Марка плиты	Марка арматурн. изделия	Кол-во шт.	Н листа выпуск 1 части 2
ПАШВ-7 3x6	С3(С4) или С3Г(С4Г) или С3α(С4α)	1 1 2	5(7) 6(8) 11(12)
ПАЛУ-7 3x6	C5	4	13
ПАЛУ-7 3x6	C6	4	15
ПАЛУ-7 3x6	C7	4	16
ПАЛУ-7 3x6	C8	4	17
ПАЛУ-7 3x6	KP1	2	18
ПАЛУ-7 3x6	KP5	5	22
ПАЛУ-7 3x6	KP9	2	26
ПАЛУ-7 3x6	KP2	1	28
ПВРП-7 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-7 3x6	M1 ^T +M1 _H или M2 ^T +M2 _H	2+2 2+2	35 36-42
	M6-M8		
	M3	4	37
	С4 или С4Г или С4α	1 1 2	7 8 12
	C6	4	15
ПАШВ-7 3x6	C7	4	16
ПАЛУ-7 3x6	C8	4	17
ПАЛУ-7 3x6	C9	4	14
ПАЛУ-7 3x6	KP1	2	18
ПАЛУ-7 3x6	KP4	1	21
ПАЛУ-7 3x6	KP6	4	23
ПАЛУ-7 3x6	KP9	2	25
	KP2	1	28
	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
	M1 ^T +M1 _H или M2 ^T +M2 _H	2+2 2+2	35 36-41
	M5-M7	4	39-41
	M3	4	37

Примечания: 1. Предварительно напрягаемая арматура в спецификациях не указана. Количество и диаметр стержней напрягаемой арматуры принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстий (см. листы ¹⁻⁴⁰ настоящего выпуска).

2. Марки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах.

* В плитах марок ПАЛУ-7-5-К (-КП), ПАЛУ-7-5-К(-КП) и ПАЛУ-7-5-КП сохраняется сетка С3 (С3Г или С3α).

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6 м.	Серия 1.465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Спецификация срк изделец на плиты с отверстием ф 700 мм	Вып.1 Лист Часть 1 49

Выборка стали на одну плиту с отверстием ф 700мм, кг

Марка плиты	Арматурные изделия												Закладные детали						Всего кг				
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61						Холоднотянутая обыкновенная арматурная проволока ГОСТ 6727-53*						Прокат марки ВС.3кп2 ГОСТ 380-71 сортамент			Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61							
	Периодического профиля				Гладкая		Класса А-ІІІ				Класса А-І		Класса В-І				ГОСТ 8509-57		ГОСТ 103-57				
	Ф, мм						Ф, мм		Ф, мм		Ф, мм		Ф, мм		Ф, мм		Ф, мм						
	10	12	14	16			Итого	10	12	16	3	4	5	Итого	175x8	Итого	110x	Итого	10	12	Итого		
ПАШ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -1, ПАУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -1, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -1, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -1, ПАРП-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -1, ПЛ7-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -1,	10,0	36,5					46,5	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,7 (25,1)	4,2		30,4 (33,3)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	95,9 (98,9)
ПАШ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -2, ПАУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -2, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -2, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -2, ПВРП-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -2, ПЛ7-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -2,		50,5					50,5	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,7 (25,1)	4,2		30,4 (33,3)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	99,9 (102,8)
ПАШ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -3, ПАУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -3, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -3, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -3, ПВРП-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -3, ПЛ7-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -2,		25,7	34,1				59,8	4,4		4,4	4,0	21,0	10,4		35,4	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	114,2
ПАШ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -4, ПАУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -4, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -4, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -4, ПВРП-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -4, ПЛ7-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -3,		25,7	34,1				59,8	4,4		4,4	4,0	23,3	10,4		37,7	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	116,5
ПАШ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -5, ПАУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -5, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -5, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -5, ПВРП-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -5, ПЛ7-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -4,		25,7		44,5			70,2	4,4		4,4	4,0	23,3 (18,8)	10,4 (25,0)		37,7 (43,8)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	126,9 (133,0)
ПАШ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -6, ПАУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -6, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -6, ПАТУ-7 $\frac{3 \times 6}{3 \times 6}$ -6,		25,7	31,9	19,0			76,6	4,4		4,4	—	8,8	39,8		48,6	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	144,2

Примечание

На данном листе приведена выборка стали по арматурным изделиям и закладным деталям плит с отверстиями ф 700мм для пропуска коммуникаций

Предварительно напрягаемую арматуру принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстия.

Расход предварительно напрягаемой арматуры указан в

Вып 1 на листах: 11 (А-ІІІ_В), 15 (А-ІV), 20 (А-ІV), 24 (А-ІІІ)

28 (А-І-ІІ), 32 (А-І-ІІ), 36 (В-ІІ), 40 (П-ІІ)

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м	серия 1465 - 7
107	Плиты, с отверстиями для пропуска коммуникаций для установки на одну плиту с отверстием ф 700мм, часть 1	вып 1 лист 50

Спецификация арматурных изделий на одну плиту с отверстием Ф 1000 мм

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во шт	Н/писто Выпуска Части 2
ПАШ-10-1 3x6	С1(С2) или С1Г(С2Г) или С1Д(С2Д)	1 1 2	1/31 2/4) 9/10)
ПАП-10-1 3x6	С5	4	13
ПАР-10-1 3x6	С6	4	15
ПАР-10-1 3x6	С7	4	16
ПАР-10-1 3x6	С8	4	17
ПАР-10-1 3x6	КР1	2	18
ПАР-10-1 3x6	КР2	4	19
ПАР-10-1 3x6	КР7.	2	24
ПАР-10-1 3x6	КП3	1	29
ПВР-II-10-1 3x6	ПС3 или ПС4	4 4	33 34
ПП7-10-1 3x6	М17+М1H или М27+М2H М5-М7	2+2	35
	М3	4	37
ПАШ-10-2 3x6	С1(С2) или С1Г(С2Г) или С1Д(С2Д)	1 1 2	1/31 2/4) 9/10)
ПАР-10-2 3x6	С5	4	13
ПАР-10-2 3x6	С6	4	15
ПАР-10-2 3x6	С7	4	16
ПАР-10-2 3x6	С8	4	17
ПАР-10-2 3x6	КР1	2	18
ПАР-10-2 3x6	КР3	4	20
ПАР-10-2 3x6	КР7	2	24
ПАР-10-2 3x6	КП3	1	29
ПВР-II-10-2 3x6	ПС3 или ПС4	4 4	33 34
	М17+М1H или М27+М2H М4-М6	2+2 2+2 4	35 36 38-40
	М3	4	37

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во шт	Н/писто Выпуска Части 2
ПАШ-10-3 3x6	С2 или С2Г или С2Д	1 1 2	3 4 10
ПАР-10-3 3x6	С5	4	13
ПАР-10-3 3x6	С6	4	15
ПАР-10-3 3x6	С7	4	16
ПАР-10-3 3x6	С8	4	17
ПАР-10-3 3x6	КР1	2	18
ПАР-10-3 3x6	КР4	4	21
ПАР-10-3 3x6	КР8	2	25
ПАР-10-3 3x6	КП3	1	29
ПВР-II-10-3 3x6	ПС3 или ПС4	4 4	33 34
ПП7-10-2 3x6	М17+М1H или М27+М2H М5-М7	2+2 2+2 4	35 36 39+41
	М3	4	37

Марка плиты	Марка арматурн изделия	Кол-во шт	Н/писто Выпуска Части 2
ПАШ-10-5 3x6	С3(С4) или С3Г(С4Г) или С3Д(С4Д)	1 1 2	5(9) 6(8) 11(12)
ПАР-10-5 3x6	С5	4	13
ПАР-10-5 3x6	С6	4	15
ПАР-10-5 3x6	С7	4	16
ПАР-10-5 3x6	С8	4	17
ПАР-10-5 3x6	КР1	2	18
ПАР-10-5 3x6	КР5	4	22
ПАР-10-5 3x6	КР9	2	26
ПАР-10-5 3x6	КП3	1	29
ПВР-II-10-5 3x6	ПС3 или ПС4	4 4	33 34
ПП7-10-4 3x6	М17+М1H или М27+М2H М6-М8	2+2 2+2 4	35 36 40-42
	М3	4	37
	С4 или С4Г или С4Д	1 1 2	7 8 12
ПАШ-10-6 3x6	С6	4	15
ПАР-10-6 3x6	С7	4	16
ПАР-10-6 3x6	С8	4	17
ПАР-10-6 3x6	С9	4	14
ПАР-10-6 3x6	КР1	2	18
ПАР-10-6 3x6	КР4 КР6	1 3	21 23
ПАР-10-6 3x6	КР9	2	26
ПАР-10-6 3x6	КП3	1	29
	ПС3 или ПС4	4 4	33 34
	М17+М1H или М27+М2H М5-М7	2+2 2+2 4	35 36 39
	М3	4	37

Примечания 1 Предварительно напрягаемая арматура в спецификациях не указана Количество и диаметр стержней напрягаемой арматуры принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстий (см писты 11-40 настоящего выпуска)

2 Марки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах

* В плитах марок ПАР-10-5-К(-КП), ПАР-10-5-К(-КП) и ПАР-10-5-КП сохраняется сетка С3(С3Г, С3Д) 12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3x6м	Серия 1465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Спецификация для изделий на плиты с отверстием Ф 1000мм	Вып 1 Лист Часть 1 51

Выборка стали на одну плиту с отверстием $\Phi 1000$ мм, кг

Марка плиты	Арматурные изделия												Закладные детали						Всего кг			
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61						Холоднотянутая обыкновенная арматурная проволока ГОСТ 6127-53 *						Прокат марки ВС13КЛ ГОСТ 380-71			Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61						
	Периодического профиля				Гладкая		Класса А-III			Класса А-I			Класса В-І			ГОСТ 8509-57 ГОСТ 103-57						
	Ф, мм				Ф, мм		Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм			Профиль						
	10	12	14	16		Итого	10		Итого	3	4	5	Итого	15x8	Итого	10x10	Итого	10	12	Итого		
ПАШ-10-1, ПАШ-10-1, ПАШ-10-1, ПАШ-10-1, 3х6-1, 3х6-1, 3х6-1, 3х6-1, ПАШ-10-1, ПАШ-10-1, ПАШ-10-1, ПАШ-10-1, 3х6-1, 3х6-1, 3х6-1, 3х6-1	8,0	67,4				75,4	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,2 (24,6)	4,2		29,9 (32,8)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	124,6 (127,2)
ПАШ-10-2, ПАШ-10-2, ПАШ-10-2, ПАШ-10-2, 3х6-2, 3х6-2, 3х6-2, 3х6-2, ПАШ-10-2, ПАШ-10-2, ПАШ-10-2, ПАШ-10-2, 3х6-2, 3х6-2, 3х6-2		78,6				78,6	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,2 (24,6)	4,2		29,9 (32,8)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	127,5 (130,4)
ПАШ-10-3, ПАШ-10-3, ПАШ-10-3, ПАШ-10-3, 3х6-3, 3х6-3, 3х6-3, 3х6-3, ПАШ-10-3, ПАШ-10-3, ПАШ-10-3, ПАШ-10-3, 3х6-3, 3х6-3, 3х6-3, 3х6-3	56,6	30,2				86,8	4,4		4,4	4,0	21,0	9,6		34,6	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	140,4
ПАШ-10-4, ПАШ-10-4, ПАШ-10-4, ПАШ-10-4, 3х6-4, 3х6-4, 3х6-4, 3х6-4, ПАШ-10-4, ПАШ-10-4, ПАШ-10-4, ПАШ-10-4, 3х6-4, 3х6-4, 3х6-4	56,6	30,2				86,8	4,4		4,4	4,0	23,3	9,6		36,9	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	142,7
ПАШ-10-5, ПАШ-10-5, ПАШ-10-5, ПАШ-10-5, 3х6-5, 3х6-5, 3х6-5, 3х6-5, ПАШ-10-5, ПАШ-10-5, ПАШ-10-5, ПАШ-10-5, 3х6-5, 3х6-5, 3х6-5, 3х6-5	56,6		39,4			96,0	4,4		4,4	4,0 -	23,3 (18,8)	9,6 (24,2)		36,9 (43,0)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	151,9 (158,0)
ПАШ-10-6, ПАШ-10-6, ПАШ-10-6, ПАШ-10-6, 3х6-6, 3х6-6, 3х6-6, 3х6-6, ПАШ-10-6	56,6	24,9	19,0			100,5	4,4		4,4	-	10,4	37,4		47,8	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	167,3

Примечание

На данном листе приведена выборка стали по арматурным изделиям и закладным деталям плит с отверстиями $\Phi 1000$ мм, для пропуска коммуникаций.

Предварительно напрягаемую арматуру принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстия

Расход предварительно напрягаемой арматуры указан в вып. 1 на листах 11(А-III_в), 15(А-IV), 20(А-V), 24(А-IV), 28(А-V), 32(А-VI), 36(Вр-II), 40(Н-7)

12595-01

TK	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6 м	Серия 1465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций вып.1	Лист 52

Спецификация арматурных изделий на одну плиту с отверстием Ф 1450мм.

Марка плиты	Марка арматур. изделия	Кол-во шт.	Н листа Выпуска 1 Части 2
ПАШ-14-1 3x6	С1(С2) или С1Г(С2Г) или С1а(С2а)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
ПАШ-14-1 3x6	С5	4	13
ПАШ-14-1 3x6	С6	4	15
ПАШ-14-1 3x6	С7	4	16
ПАШ-14-1 3x6	С8	4	17
ПАШ-14-1 3x6	КР1	2	18
ПАШ-14-1 3x6	КР2	4	19
ПАШ-14-1 3x6	КР7	2	24
ПАШ-14-1 3x6	КП4	1	30
ПВРШ-14-1 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-14-1 3x6	М1 ⁺ М1 _н или М2 ⁺ М2 _н или М5 ⁺ М7	2+2 2+2 4	35 36 39÷41
	М3	4	37
ПАШ-14-2 3x6	С1(С2) или С1Г(С2Г) или С1а(С2а)	1 1 2	1(3) 2(4) 9(10)
ПАШ-14-2 3x6	С5	4	13
ПАШ-14-2 3x6	С6	4	15
ПАШ-14-2 3x6	С7	4	16
ПАШ-14-2 3x6	С8	4	17
ПАШ-14-2 3x6	КР1	2	18
ПАШ-14-2 3x6	КР3	4	20
ПАШ-14-2 3x6	КР7	2	24
ПАШ-14-2 3x6	КП4	1	30
ПВРШ-14-2 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
	М1 ⁺ М1 _н или М2 ⁺ М2 _н или М4 ⁺ М6	2+2 2+2 4	35 36 38÷40
	М3	4	37

Марка плиты	Марка арматур. изделия	Кол-во шт.	Н листа Выпуска 1 Части 2
ПАШ-14-3 3x6	С2 или С2Г или С2а	1 1 2	3 4 10
ПАШ-14-3 3x6	С5	4	13
ПАШ-14-3 3x6	С6	4	15
ПАШ-14-3 3x6	С7	4	16
ПАШ-14-3 3x6	С8	4	17
ПАШ-14-3 3x6	КР1	2	18
ПАШ-14-3 3x6	КР4	4	21
ПАШ-14-3 3x6	КР8	2	25
ПАШ-14-3 3x6	КП4	1	30
ПВРШ-14-3 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-14-2 3x6	М1 ⁺ М1 _н или М2 ⁺ М2 _н или М5 ⁺ М7	2+2 2+2 4	35 36 39÷41
	М3	4	37
ПАШ-14-4 3x6	С3 или С3Г или С3а	1 1 2	5 6 11
ПАШ-14-4 3x6	С5	4	13
ПАШ-14-4 3x6	С6	4	15
ПАШ-14-4 3x6	С7	4	16
ПАШ-14-4 3x6	С8	4	17
ПАШ-14-4 3x6	КР1	2	18
ПАШ-14-4 3x6	КР4	4	21
ПАШ-14-4 3x6	КР8	2	25
ПАШ-14-4 3x6	КП4	1	30
ПВРШ-14-4 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-14-3 3x6	М1 ⁺ М1 _н или М2 ⁺ М2 _н или М6 ⁺ М8	2+2 2+2 4	35 36 40÷42
	М3	4	37

Марка плиты	Марка арматур. изделия	Кол-во шт.	Н листа Выпуска 1 Части 2
ПАШ-14-5 3x6	С3 (С4) или С3Г (С4Г) или С3а (С4а)	1 2	5(7) 6(8) 11(12)
ПАШ-14-5 3x6	С5	4	13
ПАШ-14-5 3x6	С6	4	15
ПАШ-14-5 3x6	С7	4	16
ПАШ-14-5 3x6	С8	4	17
ПАШ-14-5 3x6	КР1	2	18
ПАШ-14-5 3x6	КР5	4	22
ПАШ-14-5 3x6	КР9	2	26
ПАШ-14-5 3x6	КП4	1	30
ПВРШ-14-5 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
ПП7-14-4 3x6	М1 ⁺ М1 _н или М2 ⁺ М2 _н или М6 ⁺ М8	2+2 2+2 4	35 36 40÷42
	М3	4	37
ПАШ-14-6 3x6	С4 или С4Г или С4а	1 1 2	7 8 10
ПАШ-14-6 3x6	С6	4	15
ПАШ-14-6 3x6	С7	4	16
ПАШ-14-6 3x6	С8	4	17
ПАШ-14-6 3x6	С9	4	14
ПАШ-14-6 3x6	КР1	2	18
ПАШ-14-6 3x6	КР4	1	21
ПАШ-14-6 3x6	КР6	3	23
ПАШ-14-6 3x6	КР9	2	26
ПАШ-14-6 3x6	КП4	1	30
ПВРШ-14-6 3x6	ПСЗ или ПС4	4 4	33 34
	М1 ⁺ М1 _н или М2 ⁺ М2 _н или М6 ⁺ М8	2+2 2+2 4	35 36 39÷41
	М3	4	37

Примечания: 1. Предварительно напрягаемая арматура в спецификациях не указана. Количество и диаметр стержней напрягаемой арматуры принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстий (см. листы 11-40 настоящего выпуска).
 2. Марки арматурных изделий, указанные в скобках, относятся к плитам, применяемым в агрессивных средах.

* В плитах марок ПАШ-14-5-К(-КП), ПАШ-14-6-К(-КП) и ПАШ-14-5-КП сохраняется сетка С3 (С3Г, С3а).

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий размером 3х6м.	Серия 1.465-7
1973	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. Спецификация арт.изделий на плиты с отверстием Ф 1450мм	Вол.1 Лист 53

Выборка стали на одну плиту с отверстием $\Phi 1450$ мм, №2

Марка плиты	Арматурные изделия												Закладные детали						Всего кг			
	Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61						Холоднотянутая обыкновенная арматурная проволока ГОСТ 6727-53*						Прокат марки ВСт ЗКП2 ГОСТ 380-71 сортамент			Горячекатаная стержневая арматурная сталь ГОСТ 5781-61						
	Периодического профиля						Ровдкая			Класса А-III			Класса А-I			Класса В-I						
	Класса А-III						Класса А-I			Класса В-I			Профиль			Ф, мм						
	Ф, мм						Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм			Ф, мм						
	10	12	14	16			12		1020	3	4	5	175x8	103-57	1020	10	12	1020				
	Итого						Итого			Итого			Итого		Итого	10	12	Итого				
ПАШ-14-1, ПАIV-14-1, ПА,IV-14-1, ПАУ-14-1, 3x6 1, 3x6 1, 3x6 1, 3x6 1, ПА,IV-14-1, ПА,IV-14-1, ПВРД-14-1, ПП7-14-1, 3x6 1, 3x6 1, 3x6 1, 3x6 1,	8,0	75,0					83,0	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,2 (24,6)	4,2	29,9 (32,8)	3,6	3,6	4,8	4,8	6,2	2,0	6,2	131,9 (134,8)
ПАШ-14-2, ПАIV-14-2, ПА,IV-14-2, ПАУ-14-2, 3x6 2, 3x6 2, 3x6 2, 3x6 2, ПА,IV-14-2, ПА,IV-14-2, ПВРД-14-2 3x6 2, 3x6 2, 3x6 2		86,2					85,2	4,4		4,4	10,5 (4,0)	15,2 (24,6)	4,2	29,9 (32,8)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	135,1 (138,0)
ПАШ-14-3, ПАIV-14-3, ПА,IV-14-3, ПАУ-14-3, 3x6 3, 3x6 3, 3x6 3, 3x6 3, ПА,IV-14-3, ПА,IV-14-3, ПВРД-14-3, ПП7-14-3 3x6 3, 3x6 3, 3x6 3, 3x6 2		64,2	30,2				94,4	4,4		4,4	4,0	21,0	9,6	34,6	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	148,0
ПАШ-14-4, ПАIV-14-4, ПА,IV-14-4, ПАУ-14-4, 3x6 4, 3x6 4, 3x6 4, 3x6 4, ПА,IV-14-4, ПА,IV-14-4, ПВРД-14-4, ПП7-14-3 3x6 4, 3x6 4, 3x5 4, 3x6 3		64,2	30,2				94,4	4,4		4,4	4,0	23,3	9,6	36,9	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	150,3
ПАШ-14-5, ПАIV-14-5, ПА,IV-14-5, ПАУ-14-5, 3x6 5, 3x6 5, 3x6 5, 3x6 5, ПА,IV-14-5, ПА,IV-14-5, ПВРД-14-5, ПП7-14-4 3x6 5, 3x6 5, 3x6 5, 3x6 4		64,2	39,4				103,5	4,4		4,4	4,0 —	23,3 (18,8)	9,6 (24,2)	36,9 (43,0)	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	159,5 (165,6)
ПАШ-14-6, ПАIV-14-6, ПА,IV-14-6, ПАУ-14-6, 3x6 6, 3x6 6, 3x6 6, 3x6 6, ПА,IV-14-6 3x6 6		64,2	24,9	19,0			108,1	4,4		4,4	—	10,4	9,6	47,8	3,6	3,6	4,8	4,8	4,2	2,0	6,2	174,9

Примечание

На данном листе приведено Выборка стали по арматурным
изделиям и закладным деталям плит с отверстиями $\Phi 1450$ мм
для пропуска коммуникаций





Предварительно напрягающую арматуру принимать аналогично соответствующей марке плиты без отверстий

Расход предварительно напрягаемой арматуры указан в Вып на листах 11 ($A-\underline{III}_B$), 15 ($A-\bar{IV}$), 20 ($A-\bar{V}$), 24 ($A_7-\bar{V}$), 28 ($A_7-\bar{V}$), 32 ($A_7-\bar{VI}$), 36 ($B_P-\bar{II}$), 40 ($P-7$)

12595-01

ТК	железобетонные плиты покрытий размером 3х6м.	Серия 1465-7
1.3-3	Плиты с отверстиями для пропуска коммуникаций. выборка стат. на одну плиту с отверстием ф1450 мм	Вып.1 лист Часть 1 54

г. Москва. Дата выпуска: 1973




Марки плит с индексом "а"Марки плит с индексом "б"Марки плит с индексом "в"

Спецификация марок дополнительных закладных деталей на плиту

Дополнит индекс марки плиты	Марка изделия	Колич штук	Листо выпуска части 2
а	М9	4	43
б	М10	2	44
в	М9	4	43
	М10	2	44

Примечания

- 1 Индекс "а" обозначает марки плит с дополнительными закладными деталями для крепления парапетов
- 2 Индекс "б" обозначает марки плит с дополнительными закладными деталями для крепления плит у температурного шва или в торцах здания
- 3 Индекс "в" обозначает марки плит с дополнительными закладными деталями для крепления парапетов и для крепления плит у температурного шва или в торцах здания



Спецификация марок дополнительных закладных деталей на плиту

Дополнительный индекс марки плиты	Марка закладной детали	Количество	Н. листа выпуска 1 части 2
	M11	4	45
2	M12	2	46

Примечание

1 Индекс „2“ обозначает марки плит с дополнительными закладными деталями для крепления бортовых асбестоцементных панелей и торцевых стенок фонаря

12595-01

ТК	Железобетонные плиты покрытий разрезом ЗхБт	Серия 1465-7
1973	Разработка дополнительных закладных деталей	Волг.1 часть 1